

COLVENT BASE 840

FICHE TECHNIQUE
150312SCAN6F
(annule et remplace - 140602SCAN4F)

DESCRIPTION

COLVENT BASE 840 est une membrane de sous-couche haute performance installée en semi-indépendance. Elles est composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en voile de verre. Sa surface est sablée. Sa sous-face, constituée de bandes autocollantes discontinues, est recouverte d'une feuille de protection détachable.

COLVENT BASE 840 est munie de la technologie GALON DUO (50 % autocollant/50 % thermofusible).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'usage de l'un des apprêts **ELASTOCOL STICK** est requis avant l'utilisation de la membrane **COLVENT BASE 840**. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière.

MISE EN OEUVRE

AUTOCOLLANTE

La membrane **COLVENT BASE 840** est adhérée au support en retirant la feuille de protection détachable. Une fois installée, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une bonne adhérence.

GALON DUO

Les premiers 50% du **GALON DUO** sont scellés de façon autocollante. Les derniers 50% sont ensuite scellés à l'aide d'un chalumeau électrique à air chaud. L'utilisation du chariot-soudeur électrique à air chaud **SOPRAMATIC** augmente la vitesse d'exécution et la consistance du scellement.

Température minimale d'application : ≥ 10 °C (50 °F).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	COLVENT BASE 840
Épaisseur	2,5 mm (98,4 mil)
Armature	Voile de verre
Dimensions	1 m x 12 m (3,3 pi x 39 pi)
Poids	2,8 kg/m² (0,6 lb/pi²)
Largeur galon	100 mm (4 po)
Surface	Sablée
Sous-face	Autocollante, recouverte d'une feuille de protection détachable
Rouleaux par palette	25











FICHE TECHNIQUE
150312SCAN6F
(annule et remplace - 140602SCAN4F)

COLVENT BASE 840

PROPRIÉTÉS

COLVENT BASE 840 selon la norme CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche).

Propriétés	COLVENT BASE 840
Résistance à la déformation @ 23°C (73,4°F), L/T	1,0 / 0,9 kN/m
Résistance à la traction @ 23 °C (73,4 °F), L/T	5,8 / 5,4 kN/m
Allongement à la charge max @ 23°C (73,4°F), L/T	3 / 3 %
Résistance à la déchirure @ 23 °C (73,4 °F)	30 N
Résistance au poinçonnement statique	120 N
Stabilité dimensionnelle max, L/T	< 0,5 / < 0,5 %
Résistance au fluage, ASTM D5147	105 °C (221 °F)
Souplesse à froid, ASTM D5147	-25 °C (-13 °F)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.





