1.877.MAMMOUTH
www.soprema.ca

SOPRAFLASH STICK 40

FICHE TECHNIQUE
150312SCAN8F
(Annule et remplace -)

DESCRIPTION

SOPRAFLASH STICK 40 est une membrane de sous-couche composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature de voile de verre. La surface est sablée. La sous-face, autocollante, est recouverte d'une feuille de protection détachable.

SOPRAFLASH STICK 40 est munie de la technologie **GALON DUO** (50 % autocollant/50 % thermofusible).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'usage de l'un des apprêts **ELASTOCOL STICK** est requis avant l'installation de la membrane **SOPRAFLASH STICK 40** . Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière.

MISE EN ŒUVRE

AUTOCOLLANTE

La membrane **SOPRAFLASH STICK 40** est adhérée au support après avoir retiré la feuille de protection détachable. Une fois installée, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une bonne adhérence.

GALON DUO

Les premiers 50 % du **GALON DUO** sont scellés de façon autocollante. Les derniers 50 % sont ensuite scellés à l'aide d'un chalumeau électrique à air chaud. L'utilisation du chariot-soudeur électrique à air chaud **SOPRAMATIC** augmente la vitesse d'exécution et la constance du scellement.

Températures d'application : **SOPRAFLASH STICK 40** (≥ 10 °C [50 °F]) - version basse température (L.T.) (≥ 0 °C [32 °F])

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRAFLASH STICK 40
Épaisseur	2,5 mm (98 mil)
Armature	Voile de verre
Dimensions	15 x 1 m (49 x 3,3 pi)
Poids	2,9 kg/m² (0,6 lb/pi²)
Largeur galon	100 mm (4 po)
Surface	Sablée
Sous-face	Autocollante, recouverte par une feuille de protection détachable
Rouleaux par palette	25

(Valeurs nominales)

FT_SOPRAFLASH_STICK_40.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

1.877.MAMMOUTH
www.soprema.ca

SOPRAFLASH STICK 40

FICHE TECHNIQUE
150312SCAN8F
(Annule et remplace -)

PROPRIÉTÉS

SOPRAFLASH STICK 40 selon CAN/CGSB 37.56-M, 9ième ébauche

Propriétés	SOPRAFLASH STICK 40
Résistance à la déformation	8,4 / 8,3 kN/m
Résistance à la traction	18 / 16 kN/m
Allongement à la rupture	55 / 56 %
Résistance à la déchirure	120 N
Résistance au poinçonnement statique	380 N
Souplesse à froid -Initiale -90 jours à 70 °C (158 °F)	-30 °C (-22 °F) -30 °C (-22 °F)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM
SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.