1.877.MAMMOUTH
www.soprema.ca

ELASTOPHENE 180 SABLÉ
ELASTOPHENE 180 PS

FICHE TECHNIQUE
030128CAN6F
(Annule & Remplace 010125CAN5F)

DESCRIPTION

Membranes d'étanchéité constituées d'une armature en polyester non tissé et d'un bitume élastomère SBS. **ELASTOPHENE 180 SABLÉ** et **ELASTOPHENE 180 PS** sont collées au bitume chaud.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA POSE ET LES SYSTÈMES, VEUILLEZ CONSULTER LE CAHIER DE DEVIS.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Norme	ELASTOPHENE 180 SABLÉ	ELASTOPHENE 180 PS
Épaisseur	–	2,2 mm	
Conditionnement	–	15 x 1 m	
Surface brute / nette par rouleau	–	15 / 13,9 m² (161 / 150 pi²)	
Poids du rouleau	–	38 kg	
Face supérieure	–	Sablée	Film plastique thermofusible
Sous-face	–	Sablée	
Stockage	–	Debout sur palette	
Résistance à la déformation, L/T	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	9,0 / 7,0 kN/m	
Résistance à la traction, L/T	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	17,0 / 12,5 kN/m	
Allongement à la rupture, L/T	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	60 / 65	
Souplesse à froid - initial - 90 jours à 70°C	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	-30°C -30°C	
Résistance au fluage	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	115°C	
Stabilité dimensionnelle, L/T	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	-0,4 / 0,3 %	
Résistance au poinçonnement statique	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	400 N	
Résistance à la déchirure	ASTM D5601	60 N	
Adhésion des joints -initial -14 jours à 70°C	CAN/CGSB-37.56-M, 9ième ébauche	13,8 14,2	
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Procédure B)	< 0,23 ng/Pa.s.m² (< 0,004 perm)	

(Valeurs nominales)

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

FT_ELASTOPHENE_180_SABLE&180_PS.indd

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.