

ALSAN RS DETAILER

DESCRIPTION

ALSAN RS DETAILER est un mélange de résine liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et de micro-fibres utilisée comme pâte d'étanchéité aux endroits où il est difficile d'installer un système de membranes liquides avec armature.

COULEURS : **ALSAN RS DETAILER** est offert en Gris Silex uniquement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de particules libres.

APPLICATION

MÉLANGE : À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient de résine pendant deux minutes avant chaque utilisation pour que le mélange des aggrégats soit bien réparti, et avant de verser la résine dans un deuxième récipient si vous effectuez un mélange par lot. Ajoutez un catalyseur en poudre **ALSAN RS** seulement à la quantité de matériau qui peut être utilisée dans les 10 à 15 prochaines minutes. Ajoutez le catalyseur en poudre **ALSAN RS** prémesuré à la résine, remuez pendant deux minutes et appliquez sur le substrat. Reportez-vous au *Tableau de mélange des catalyseurs* pour obtenir des informations supplémentaires.

Tableau de mélange des catalyseurs			
Dosage de catalyseur par récipient de 2 kg de résine utilisée			
Plage de température	Activation du catalyseur	kg	nb. de cuillères*
0 °C à 10 °C (32 °F à 50 °F)	4 %	0,08	8
10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)	2 %	0,04	4
Dosage de catalyseur pour 1 kg de résine utilisée			
Plage de température	Activation du catalyseur	kg	nb. de cuillères*
0 °C à 10 °C (32 °F à 50 °F)	4 %	0,04	4
10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)	2 %	0,02	2

*Chaque 0,01 kg de catalyseur en poudre **ALSAN RS** équivaut approximativement à une 1 cuillère rase (cuillère à mesurer **ALSAN RS** fournie avec le produit emballé).

APPLICATION : Après avoir mélangé, appliquez la résine sur le substrat propre et préparé pour les fins souhaitées à l'aide de rouleaux, de pinceaux ou de raclettes dentelées. La résine doit être répartie uniformément sur la surface. Consultez les spécifications individuelles des systèmes pour des directives spécifiques concernant l'application de l'apprêt, de la membrane, de la couche de finition et/ou du revêtement de protection antidérapant.

POUVOIR COUVRANT

	Pouvoir couvrant	
	kg / m ²	kg / pi ²
Sur surface lisse (minimum)	3,0	0,28

- Le pouvoir couvrant peut varier selon l'état du substrat.
- Les épaisseurs humides et sèches sont presque équivalentes.

EMBALLAGE

La résine **ALSAN RS DETAILER** est fournie dans un récipient de 2 kg refermable avec une bague de verrouillage.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le récipient d'origine. Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche signalétique (F.S.) pertinente.

