LASTOBOND 195

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 160509SCANF (annule et remplace 140625SCAN1F)

DESCRIPTION

LASTOBOND 195 est une membrane de sous-toiture et de protection d'avant-toit composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature en voile de verre. La surface est sablée. La sous-face, autocollante, est recouverte par un film siliconé détachable en deux parties « split-back ».

La membrane LASTOBOND 195 peut être utilisée comme pare-vapeur dans les systèmes de toiture isolées si elle est installée sur un substrat continu (gypse, pontage de béton, etc.). De plus, les panneaux isolants installés au dessus de la membrane LASTOBOND 195 doivent obligatoirement être adhérés au bitume chaud.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Les surfaces de contreplaqué, d'OSB ou de panneaux asphaltiques tel que SOPRABOARD.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou poussière. Dans le cas où une condition particulière de chantier nécessiterait une adhésion supérieure, l'utilisation de l'un des apprêts ELASTOCOL STICK est recommandé.

INSTALLATION

LASTOBOND 195 s'installe sous des bardeaux de toiture. En raison de sa surface sablée, il n'est pas recommandé d'utiliser la membrane LASTOBOND 195 sous des revêtements métalliques. Il est préférable d'installer les matériaux de revêtement de toiture dans les 24 heures suivant l'installation des membranes.

AUTOCOLLANTE

La membrane LASTOBOND 195 est adhérée au support en retirant le film siliconé détachable. Une fois installées, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une bonne adhérence.

Températures d'application : 4,5 à 50 °C (40 à 122 °F)
Températures de service : -45 à 90 °C (-49 à 194 °F)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	LASTOBOND 195
Épaisseur	1,6 mm (63 mil)
Armature	Voile de verre
Dimensions	19,8 x 0,91 m (65 x 3 pi)
Poids	2,0 kg/m² (47,5 lb/pi²)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Sablée
Sous-face	Autocollante, recouverte par un film siliconé détachable en deux parties «split-back»
Qté/pal	25

(Valeurs nominales)

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

LASTOBOND 195

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 160509SCANF (annule et remplace 140625SCAN1F)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	LASTOBOND 195
Résistance à la traction, L/T	ASTM D1970	10/7 kN/m (57/40 lbf/po)
Allongement à la rupture, L/T	ASTM D1970	20/20 %
Résistance à la déchirure, L/T	ASTM D1970	350/300 N (79/67 lbf)
Résistance au poinçonnement statique	ASTM E154	200 N (45 lbf)
Adhésion au contreplaqué, 4,5 °C (40 °F)	ASTM D1970	120 N/m (8,3 lbf/pi)
Adhésion au contreplaqué, 24 °C (75 °F)	ASTM D1970	300 N/m (20 lbf/pi)
Flexibilité à basse température	ASTM D1970	Réussi à -29 °C (-20 °F)
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96	<2,1 ng/Pa•s•m² (<0,04 perm)
Scellement autour des clous	ASTM D1970	Réussi

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

FT_LASTOBOND_195.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.