



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

SOPRA-ISO PLUS PENTE

FICHE TECHNIQUE 161208SCANF

(annule et remplace -150316SCANF)

DESCRIPTION

SOPRA-ISO PLUS PENTE est un panneau isolant thermique de polyisocyanurate. Il est composé d'une âme à structure cellulaire fermée entre des revêtements de fibres de verre enduits de polymères.

SOPRA-ISO PLUS PENTE est principalement conçu pour permettre un drainage positif afin d'empêcher l'accumulation d'eau et comme isolant thermique pour les systèmes de toitures de SOPREMA.

MISE EN ŒUVRE

FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour isolant.

ADHÉRÉ AU BITUME CHAUD

Coller au bitume chaud (la température du bitume doit être de 10 °C (50 °F) au-dessous de la température d'équiviscosité (TEV¹).

ADHÉRÉ À L'ADHÉSIF

Coller avec l'un des adhésifs DUOTACK.

La quantité d'attaches mécaniques et d'adhésif varie d'une zone à l'autre. Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21 ou Factory Mutual (FM 4470).

Température de service : -73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

RESTRICTIONS

Les membranes d'étanchéité ne doivent pas être adhésées directement sur les panneaux isolants SOPRA-ISO PLUS PENTE, à l'exception des membranes et COLVENT BASE 830 (sans apprêt) et COLVENT BASE 840 (avec apprêt). Les panneaux SOPRA-ISO PLUS PENTE de 1220 x 2400 mm (4 x 8 pi) ne doivent pas être adhésés au bitume chaud ou à l'adhésif. Un panneau de recouvrement pour toiture doit être installé avant la pose de toutes autres membranes d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-ISO PLUS PENTE			
Épaisseur	13 mm à 100 mm (0,5 à 4 po)*			
Dimensions	1,22 x 1,22 m (4 x 4 pi) 1,22 x 2,44 m (4 x 8 pi)*			
Surface	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères			
Sous-face	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères			
Pentes disponibles	0,5 % (1/16 po/pi)	1 % (1/8 po/pi)	1,5 % (3/16 po/pi)	
	2 % (1/4 po/pi)	3 % (3/8 po/pi)	4 % (1/2 po/pi)	

* Autres épaisseurs disponibles sur demande.
(Valeurs nominales)

1. Température d'équiviscosité (TEV) : température à laquelle le bitume atteint un seuil de viscosité idéal (125 cP [0,125 Pa.s]) qui garantira une quantité d'asphalte entre les couches pour l'épandage à la vadrouille sur les systèmes de toiture (www.roofingcanada.com).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

FT_SOPRA-ISO_PLUS_PENTE.indd

1/2

SOPRA-ISO PLUS PENTE



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 161208SCANF

(annule et remplace -150316SCANF)

PROPRIÉTÉS

SOPRA-ISO PLUS PENTE rencontre les exigences de la norme ASTM C 1289, Type II, Classe 1, Grade 2 (20 psi) ou Grade 3 (25 psi) et CAN/ULC S704 Type II (20 psi) et Type III (25 psi).

Propriétés	Normes	SOPRA-ISO PLUS PENTE
Résistance thermique (LTTR) (RSI (valeur R) / 25,4 mm [1 po] @ 24 °C [75 °F])	CAN/ULC S704-11	1,00 RSI (R – 5,7) 1,50 RSI (R – 8,6) 2,01 RSI (R – 11,4)
Portée maximum admissible entre cannelures en fonction de l'épaisseur de l'isolant	-	66,70 mm (2 5/8 po) 111,10 mm (4 3/8 po)
Résistance à la compression	ASTM D 1621	138 kPa (20 psi) 172 kPa (25 psi)*
Masse volumique	ASTM D 1622	32 kg/m ³ (2,0 lb/pi ³)
Stabilité dimensionnelle linéaire	ASTM D 2126	< 2,0 %
Absorption d'eau	ASTM C 209 ASTM D 2842	< 1,0 % < 3,5 %
Propagation de la flamme*	ASTM E 84	40 - 60
Résistance à la traction	ASTM D 1623	35 kPa (> 730 lb/pi ²)

*Les résultats déterminés selon les normes ASTM E 84 n'ont pas pour but de refléter les dangers présentés par ce matériau, ni aucun autre, dans des conditions réelles d'incendie.
(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les panneaux SOPRA-ISO PLUS PENTE sont entièrement recouverts d'un revêtement imperméable destiné à la protection durant la manutention en usine et lors du transport seulement.

Les panneaux SOPRA-ISO PLUS PENTE doivent être entreposés sur un support plat, protégés des intempéries. L'emballage temporaire de SOPREMA doit être retiré afin d'empêcher l'accumulation de condensation.

Toutefois, lorsqu'un entreposage extérieur à court terme est nécessaire, les panneaux SOPRA-ISO PLUS PENTE doivent être empilés sur des palettes, à plat, au minimum 75 mm (3 po) au-dessus du sol et recouverts d'un revêtement imperméable.

Consulter le bulletin technique de PIMA n° 109 : Storage & Handling Recommendations for Polyiso Roof Insulation (Recommandations d'entreposage et de manipulation de matériaux d'isolation de toiture en polyiso) au www.polyiso.org.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH