



防水材料

主要适用范围

屋面

SOPRASUN 4 AR

技术资料卡 CTDS-02-03-01

产品描述

SOPRASUN 4 AR 是聚酯胎APP改性沥青防水卷材。卷材上表面具有颗粒、下表面为可热熔膜，产品符合欧标 EN 13707 以及国标 GB 18243-2008等标准。

适用范围

作为 APP 改性沥青防水系统面层防水卷材，应用于：

- 屋面（大面防水、节点处理、局部维修、大面维修，可根据颜色不同的需求应用于不同的屋面）

施工方法

- 热熔法

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡(MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以 及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。

产品信息

产品构成	检测方法	SOPRASUN 4 AR
厚度	-	4mm
重量	-	58kg
尺寸	-	1 × 10m
上表面	-	片岩
下表面	-	可热熔膜
胎基	-	聚酯胎

(所有值为标称值)





防水材料

主要适用范围

屋面

SOPRASUN 4 AR

技术资料卡 CTDS-02-03-01

产品信息

产品性能		检测方法	SOPRASUN 4 AR
拉力 (MD/TD)		GB/T 328.9	≥800 / 800 N/50mm
延伸率 (MD/TD)		GB/T 328.9	≥40 / 40%
不透水性		GB/T 328.10	0.3 Mpa 30min 不透水
低温弯折性		GB/T 328.15	-15℃
耐热性		GB/T 328.11	130℃, 2h 无流淌、滴落
可溶物含量		GB/T 328.26	≥2900g/m ²
矿物粒料粘附性		GB/T 328.17	≤2.0g
接缝剥离强度		GB/T 328.20	≥1.0 N/mm
热老化	拉力保持率	GB 18243 - 2008	≥90%
	延伸率保持率		≥80%
	低温柔性		-10℃
	尺寸变化率		≤0.7%
	质量损失		≤1.0%

(所有值为标称值)

