



索普瑞玛中国
上海市延安西路728号
华敏翰尊大厦11E座
电话: 021-62521882
传真: 021-62521992
Email: info@soprema.cn

SOPRAGRIP F

SBS改性沥青防水卷材

TECHNICAL DATA SHEET
REV June 2, 2015
(supersedes REV -)

描述

SOPRAGRIP F 是复合了聚酯无纺布的SBS改性沥青防水卷材, 下表面具有可移除的硅隔离膜。其聚酯无纺布上表面为外挂材料提供了优异的粘接性能。

适用范围

- 建筑物外墙防水

施工方法

注意:

必须配合基层处理剂 ELASTOCOL STICK 使用。

施工时需使用压辊等合适工具均匀压实。

SOPRAGRIP F 需铺设在干净、干燥、固体的表面上。它可以直接粘附到聚苯乙烯上, 但其它基层如混凝土、石膏板则必须使用基层处理剂 ELASTOCOL STICK 预处理。

SOPRAGRIP F 在铺装时在聚酯无纺布上没有重叠, 如果需要的话, 在铺装前先使用 SOPRASEAL STICK 1100T 卷材, 以确保不透水性。

健康与环境

本卷材不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合公认的健康标准以及材料安全资料卡 (MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。

产品优势

- 冷施工, 无需明火热熔
- 卓越的低温弯折性
- 优异的拉伸强度、抗冲击性和顶杆撕裂强度
- 抗化学腐蚀性
- 抗老化性
- 与索普瑞玛其它自粘卷材相容
- 可外挂装饰立面



注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。



索普瑞玛中国
上海市延安西路728号
华敏翰尊大厦11E座
电话: 021-62521882
传真: 021-62521992
Email: info@soprema.cn

SOPRAGRIP F

SBS改性沥青防水卷材

TECHNICAL DATA SHEET
REV June 2, 2015
(supersedes REV -)

产品信息

产品构成	检测方法	SOPRAGRIP F
厚度	-	1.2mm
尺寸	-	20 × 1m
重量	-	0.8 kg/m ²
上表面	-	聚酯无纺布
下表面	-	可移除的硅隔离膜

产品性能	检测方法	SOPRAGRIP F
拉力 (MD/XD)	ASTM D2523	10.3 / 6.4 kN/m
极限伸长率 (MD/XD)	ASTM D2523	27 / 34%
低温弯折性	ASTM D5147	-34℃
抗撕裂性	ASTM D4073	277 / 214 N

(所有值为标称值)

