

**SOPREMA**

索普瑞玛中国
 上海市长宁区遵义路269号
 建滔商业广场4号楼9楼E单元
 电话: 021-62521882
 传真: 021-62521992
 Email: info@soprema.cn

SOPRALASTIC 124 ALU

沥青防腐防水涂料

TECHNICAL DATA SHEET
 REV Apr 27, 2016
 (supersedes REV -)

描述

SOPRALASTIC 124 ALU 是由弹性体沥青、矿物填料和溶剂组成的防水涂料。它具有反射性的铝质颜色。可作为沥青抗腐蚀材料涂刷于金属表面（轨道、钢板、纤维水泥板、天沟、管道等等）。由于掺入铝质颜料，其可作为理想的反射涂料，从而可以很好的降低建筑内部温度并具有很好的抗紫外线性能。

SOPRALASTIC 124 ALU也可用于沙面卷材和SOPRALASTIC 123 表面以抵抗紫外线。

不可在下雨时施工SOPRALASTIC 124 ALU。

施工注意事项

- 使用前需要良好搅拌。
- 仔细清理并保持基层干燥，去除任何松散颗粒。
- 可使用刷子，短毛滚筒或无气喷涂机施工SOPRALASTIC 124 ALU，在干净的金属表面平均耗量约为0.2到0.3升每平方米，在锈蚀的金属表面或沙面卷材上的耗量可达0.5 L/m²。
- 如需施工第二层涂料，需确保第一层已干才能施工。

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡 (MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务，由于这个原因，我们经营的是一个经过国际公认的质量体系，符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。

产品优势

- 易于施工
- 可耐紫外线
- 与基层粘接剂高
- 经济耐用、性价比高



注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。

CTDS24



索普瑞玛中国
上海市长宁区道协路269号
建滔商业广场4号楼9楼E单元
电话: 021-62521882
传真: 021-62521992
Email: info@soprema.cn

SOPRALASTIC 124 ALU

沥青防腐防水涂料

TECHNICAL DATA SHEET
REV Apr 27, 2016
(supersedes REV -)

产品信息

产品性能	满足标准	SOPRALASTIC 124 ALU
20℃下比重	-	1.20 kg/L
颜色		铝银色
固体重量		64 %
耐结霜		良好
耐紫外线		卓越
干燥时间		取决于温度与用量, 大约24小时

(所有值为标称值)



注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。