

# SOPRATAACK



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 160621SCANF

(annule et remplace 150326SCAN1F)

## DESCRIPTION

SOPRATAACK est un adhésif à deux composants, sans odeur, à base de polyuréthane.

L'adhésif **SOPRATAACK** est utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces ayant une pente faible (< 3 % [3/8 po au pi]).

Sur les relevés et sur les surfaces supérieures à 3 % (3/8 po au pi), utiliser l'adhésif **SOPRATAACK FLASHING**.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

## APPLICATIONS

Enlever le couvercle et retirer le contenant de métal (partie A) de l'insert de plastique. Retirer l'insert de plastique et verser la partie A (durcisseur) dans la partie B (résine).

À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient pendant 4 à 5 minutes avant l'utilisation afin d'obtenir une consistance homogène.

L'adhésif **SOPRATAACK** est appliqué à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po).

Enduire la surface d'adhésif à raison de 0,9 L/m<sup>2</sup> (2,25 gal US/100 pi<sup>2</sup>) pour une épaisseur de 0,9 mm (36 mils). Le pouvoir couvrant peut varier selon l'état du substrat.

La température minimale d'application est de 5 °C (41 °F). Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 25 °C (77 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRATAACK	
	Partie A	Partie B
État physique	Liquide	Liquide
Couleur	Brun-noir	Brun-noir
Contenant	3 L (0,8 Gallon US)	11,6 L (3,1 Gallon US)
Consommation par contenant	17 m <sup>2</sup> (180 pi <sup>2</sup> )	

Note: Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.  
(Valeurs nominates)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

# SOPRATAACK



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 160621SCANF

(annule et remplace 150326SCAN1F)

## PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRATAACK	
		Partie A	Partie B
Masse volumique	-	1,01 kg/L (8,4 lb/gal US)	1,22 kg/L (10,1 lb/gal US)
Viscosité, Brookfield @ 25 °C (77 °F)	-	12 000 cP	18 000 cP
Teneur en solides	-	100 %	99,5 %
Allongement à la rupture	ASTM D412	150 %	
Temps d'assemblage	-	60 minutes	
Durée de vie en pot (après mélange)	-	Environ 4 heures	
Temps de mûrissement	-	24 heures, selon la température et la quantité appliquée.	

(Valeurs nominales)

## NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc.

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. L'adhésif **SOPRATAACK** peut être entreposé SANS LIMITATION DE TEMPÉRATURE. Toutefois, pour faciliter l'application, l'adhésif doit en tout temps être conservé à une température minimale entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F), 12 heures avant l'application. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH