



FLAGON S

技术资料卡 CTDS-04-09-01



防水材料

主要适用范围

细部处理

产品描述

FLAGON S 是通过挤出法工艺生产的均质型PVC-P合成卷材。卷材由通过UNI EN ISO 9001（质量管理体系）和UNI EN ISO 14001（环境管理体系）认证的工厂制造。由索普瑞玛公司核准授权的安装人员来进行铺设，并使用由索普瑞玛公司生产或认可的配件。

适用范围

- 各种细部节点的处理
 - 女儿墙
 - 出屋面构件
 - 设备基础
 - 落水口
 - 屋面天沟等各种复杂形式的节点处理

施工方法

- 热风焊接形成连续整体的单层卷材防水屋面

产品信息

产品构成	检测方法	FLAGON S
厚度	GB/T 328.5	1.5mm
宽度	-	1.05m
长度	-	20m
重量	UNI EN 1849-2	1.95kg/m ²
颜色	GB/T 328.5	白色

(所有值为标称值)

产品性能	检测方法	FLAGON S
拉伸强度	GB/T 328.9	≥10 Mpa
断裂伸长率	GB/T 328.9	≥200%
直角撕裂强度	GB/T 529	≥50N/mm
抗冲击性能	GB/T 20624.2	0.5kg.m, 不渗水
低温弯折性	GB/T 328.15	-25℃, 无裂纹
不透水性	GB/T 328.10	0.3Mpa下2小时, 不透水
热处理尺寸变化率	GB/T 328.13	≤2.0%

(所有值为标称值)





防水材料

主要适用范围

细部处理

FLAGON S

技术资料卡 CTDS-04-09-01

产品信息

产品性能	检测方法	FLAGON S
人工候化	GB/T 18244-2000	超过5500小时
抗静态穿刺	UNI EN 12730	$\geq 20\text{kg}$
接缝剥离强度	GB/T 328.21	$\geq 4\text{N/mm}$ 或卷材破坏
耐根穿刺性能	UNI EN 13948	无穿透

(所有值为标称值)

