

ALSAN RS CATALYST POWDER

FICHE TECHNIQUE 181121SCANF

(annule et remplace 160706SCANF)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

BALCONS

AUTRES SPÉCIALITÉS

DESCRIPTION

ALSAN RS CATALYST POWDER est un agent réactif à base de peroxyde de dibenzoyl utilisé pour induire le durcissement de toutes les résines ALSAN RS pendant l'application de la membrane.

COULEUR : ALSAN RS CATALYST POWDER se présente sous la forme d'une poudre blanche.

APPLICATION

MÉLANGE : À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient de résine pendant deux minutes avant chaque utilisation, et avant de verser la résine dans un deuxième récipient si vous effectuez un mélange par lot. Ajoutez un catalyseur seulement à la quantité de résine qui peut être utilisée dans les 10 à 15 prochaines minutes. Ajoutez le catalyseur prémesuré à la résine, remuez pendant deux minutes et appliquez sur le substrat. Référez-vous aux fiches techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques de la résine utilisée.

La quantité de catalyseur ajoutée aux résines ALSAN RS varie en fonction du type de résine, du poids de la résine et de la température. Une cuillère à mesurer ALSAN RS de 15 mL qui équivaut à 0,01 kg de ALSAN RS CATALYST POWDER est fournie par Soprema.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

ALSAN RS CATALYST POWDER est offert en sachets préemballés de 0,1 kg (0,2 lb) ou en sacs de 25 kg (55 lb).

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le récipient d'origine.

Toujours entreposer les récipients fermés dans un endroit frais, aéré et sec, loin des sources potentielles de flammes. **Peut s'enflammer si entreposé directement au soleil ou à des températures supérieures à 30 °C (86 °F).**

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

FT_ALSAN_RS_CATALYST_POWDER.indd