



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

SOPRA-ISO PLUS

FICHE TECHNIQUE 190304SCANF

(annule et remplace 161208SCANF)

DESCRIPTION

SOPRA-ISO PLUS est un panneau isolant thermique de polyisocyanurate. Il est composé d'une âme à structure cellulaire fermée entre des revêtements de fibres de verre enduits de polymères.

Il est principalement utilisé comme isolant thermique pour les systèmes de toitures de **SOPREMA**.

SOPRA-ISO PLUS est aussi disponible en isolant de pente.

MISE EN ŒUVRE

FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour isolant.

ADHÉRE AU BITUME CHAUD

Coller au bitume chaud (la température du bitume doit être de 10 °C (50 °F) au-dessous de la température d'équiviscosité (TEV¹).

ADHÉRE À L'ADHÉSIF

Coller avec l'un des adhésifs **DUOTACK**.

La quantité d'attaches mécaniques et d'adhésif varie d'une zone à l'autre. Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21 ou Factory Mutual (FM 4470).

Température de service : -73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

RESTRICTIONS

Les membranes d'étanchéité ne doivent pas être adhérees directement sur les panneaux isolants **SOPRA-ISO PLUS**, à l'exception des membranes **COLVENT BASE 830 (sans apprêt)** et **COLVENT BASE 840 (avec apprêt)**. Les panneaux **SOPRA-ISO PLUS** de 1220 x 2400 mm (4 x 8 pi) ne doivent en aucun cas être adhéres au bitume chaud ou à l'adhésif. Un panneau de recouvrement pour toiture doit être installé avant la pose de toutes autres membranes d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-ISO PLUS
Épaisseur	25 mm à 152 mm (1 à 6 po)*
Dimensions	1,2 x 1,2 m (4 x 4 pi) 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pi)
Surface	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères
Sous-face	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères

* Autres épaisseurs disponibles sur demande.
(Valeurs nominales)

1. Température d'équiviscosité (TEV) : température à laquelle le bitume atteint un seuil de viscosité idéal (125 cP [0,125 Pa.s]) qui garantira une quantité d'asphalte entre les couches pour l'épandage à la vadrouille sur les systèmes de toiture (www.roofingcanada.com).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-ISO_PLUS.indd



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

SOPRA-ISO PLUS

FICHE TECHNIQUE 190304SCANF

(annule et remplace 161208SCANF)

PROPRIÉTÉS

SOPRA-ISO PLUS rencontre les exigences de la norme ASTM C 1289, Type II, Classe 2, Grade 2 (20 psi) ou Grade 3 (25 psi) et CAN/ULC S704 Type II (20 psi) et Type III (25 psi).

Propriétés	Normes	SOPRA-ISO PLUS
Résistance thermique (LTTR) (RSI (valeur R) / 25,4 mm [1 po] @ 24 °C [75 °F])	CAN/ULC S704-11	25,40 mm (1,0 po) 38,10 mm (1,5 po) 50,80 mm (2,0 po)
Portée maximum admissible entre cannelures en fonction de l'épaisseur de l'isolant		-
≥ 25,40 mm (1,0 po) < 35,56 mm (1,4 po) > 38,10 mm (1,5 po) ≤ 101,60 mm (4,0 po)		66,70 mm (2 5/8 po) 111,10 mm (4 3/8 po)
Résistance à la compression	ASTM D 1621	138 kPa (20 psi) 172 kPa (25 psi)
Masse volumique	ASTM D 1622	32,04 kg/m ³ (2,0 lb/pi ³)
Stabilité dimensionnelle linéaire	ASTM D 2126	< 2,0 %
Absorption d'eau	ASTM C 209 ASTM D 2842	< 1,0 % < 3,5 %
Propagation de la flamme *	ASTM E 84	40 - 60
Résistance à la traction	ASTM D 1623	35 kPa (> 730 lb/pi ²)

*Les résultats déterminés selon les normes ASTM E 84 n'ont pas pour but de refléter les dangers présentés par ce matériau, ni aucun autre, dans des conditions réelles d'incendie.
(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les panneaux SOPRA-ISO PLUS sont entièrement recouverts d'un revêtement imperméable destiné à la protection durant la manutention en usine et lors du transport seulement.

Les panneaux SOPRA-ISO PLUS doivent être entreposés sur un support plat, protégés des intempéries. L'emballage temporaire de SOPREMA doit être retiré afin d'empêcher l'accumulation de condensation.

Toutefois, lorsqu'un entreposage extérieur à court terme est nécessaire, les panneaux SOPRA-ISO PLUS doivent être empilés sur des palettes, à plat, au minimum 75 mm (3 po) au-dessus du sol et recouverts d'un revêtement imperméable.

Consulter le bulletin technique de PIMA n° 109 : Storage & Handling Recommendations for Polyiso Roof Insulation (Recommandations d'entreposage et de manipulation de matériaux d'isolation de toiture en polyiso) au www.polyiso.org.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-ISO_PLUS.indd

2/2