



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

SOPRA-ISO PLUS

PANNEAU À FEUILLURE

FICHE TECHNIQUE 170127SCANF

(annule et remplace -)

DESCRIPTION

Le **PANNEAU À FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** est un panneau isolant thermique de polyisocyanurate avec bords à feuillure sur les quatre (4) côtés. Il est composé d'une âme à structure cellulaire fermée entre des revêtements de fibres de verre enduit de polymères. Il est principalement utilisé comme isolant thermique pour les systèmes de toitures de **SOPREMA**.

MISE EN ŒUVRE

FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour isolant.

ADHÉRÉ AU BITUME CHAUD

Coller au bitume chaud (la température du bitume doit être de 10 °C (50 °F) au-dessous de la température d'équiviscosité (TEV¹).

ADHÉRÉ À L'ADHÉSIF

Coller avec l'un des adhésifs **DUOTACK**.

La quantité d'attaches mécaniques et d'adhésif varie d'une zone à l'autre. Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter les rapports d'essai d'arrachement au vent selon la norme CSA A123.21 ou Factory Mutual (FM 4470).

Température de service : -73 à 122 °C (-100 à 250 °F)


RESTRICTIONS

Les membranes d'étanchéité ne doivent pas être adhérees directement sur les **PANNEAUX À FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS**, à l'exception des membranes **COLVENT BASE 830 (sans apprêt)** et **COLVENT BASE 840 (avec apprêt)**. Les **PANNEAU À FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** de 1220 x 2400 mm (4 x 8 pi) ne doivent en aucun cas être adhéres au bitume chaud ou à l'adhésif. Un panneau de recouvrement pour toiture doit être installé avant la pose de toutes autres membranes d'étanchéité.

Méthodes d'installations	PANNEAU 1,2 x 1,2 m (47,4 x 47,4 po)	PANNEAU 1,2 x 2,4 m (47,4 x 96 po)
Fixé mécaniquement	Platelage de bois SEULEMENT	OUI
Adhéres au bitume chaud	OUI	NON
Adhéres à l'adhésif	OUI	NON

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	PANNEAU À FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS
Épaisseur	88,9 à 152,4 mm (3,5 à 6 po)*
Dimensions du panneau	1,2 x 1,2 m (47,4 x 47,4 po) & 1,2 x 2,4 m (47,4 x 96 po)
Dimensions de la feuillure	
Surface	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères
Sous-face	Revêtement de fibres de verre enduit de polymères

* Autres épaisseurs disponibles sur demande.
(Valeurs nominales)

1. Température d'équiviscosité (TEV) : température à laquelle le bitume atteint un seuil de viscosité idéal (125 cP [0,125 Pa.s]) qui garantira une quantité d'asphalte entre les couches pour l'épandage à la vadrouille sur les systèmes de toiture (www.roofingcanada.com).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-ISO_PLUS_PANNEAU_A_FEUILLURE.indd

1/2



ISOLATION

APPLICATIONS

TOITS

SOPRA-ISO PLUS

PANNEAU À FEUILLURE

FICHE TECHNIQUE 170127SCANF

(annule et remplace -)

PROPRIÉTÉS

Les **PANNEAUX à FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** rencontre les exigences de la norme ASTM C 1289, Type II, Classe 1, Grade 2 (20 psi) ou Grade 3 (25 psi) et CAN/ULC S704 Type II (20 psi) et Type III (25 psi).

Propriétés	Normes	PANNEAU à FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS	
Résistance thermique (LTTR) (RSI (valeur R) / 25,4 mm [1 po] @ 24 °C [75 °F])	CAN/ULC S704-11	88,9 mm (3 ½ po) 101,6 mm (4 po) 114,3 mm (4 ½ po) 127 mm (5 po) 152,4 mm (6 po)	
Portée maximum admissible entre cannelures en fonction de l'épaisseur de l'isolant		-	
≥ 25,40 mm (1,0 po) < 35,56 mm (1,4 po) > 38,10 mm (1,5 po) ≤ 152,4 mm (6 po)		66,70 mm (2 5/8 po) 111,10 mm (4 3/8 po)	
Résistance à la compression		ASTM D 1621	138 kPa (20 psi) 172 kPa (25 psi)
Masse volumique		ASTM D 1622	32 kg/m ³ (2,0 lb/pi ³)
Stabilité dimensionnelle linéaire	ASTM D 2126	< 2,0 %	
Absorption d'eau	ASTM C 209 ASTM D 2842	< 1,0 % < 3,5 %	
Propagation de la flamme*	ASTM E 84	40 - 60	
Résistance à la traction	ASTM D 1623	35 kPa (> 730 lb/pi ²)	

*Les résultats déterminés selon les normes ASTM E 84 n'ont pas pour but de refléter les dangers présentés par ce matériau, ni aucun autre, dans des conditions réelles d'incendie.
(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les **PANNEAUX à FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** sont entièrement recouverts d'un revêtement imperméable destiné à la protection durant la manutention en usine et lors du transport seulement.

Les **PANNEAUX à FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** doivent être entreposés sur un support plat, protégés des intempéries. L'emballage temporaire de **SOPREMA** doit être retiré afin d'empêcher l'accumulation de condensation.

Toutefois, lorsqu'un entreposage extérieur à court terme est nécessaire, les **PANNEAUX à FEUILLURE SOPRA-ISO PLUS** doivent être empilés sur des palettes, à plat, au minimum 75 mm (3 po) au-dessus du sol et recouverts d'un revêtement imperméable.

Consulter le bulletin technique de PIMA n° 109 : Storage & Handling Recommendations for Polyiso Roof Insulation (Recommandations d'entreposage et de manipulation de matériaux d'isolation de toiture en polyiso) au www.polyiso.org.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-ISO_PLUS_PANNEAU_A_FEUILLURE.indd