

# COLPLY EF

FICHE TECHNIQUE 190620SCANF

(annule et remplace 190529SCANF)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

## DESCRIPTION

COLPLY EF est un adhésif, sans odeur, à base de polyéther. L'adhésif COLPLY EF est utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces ayant une pente faible (< 3 % [3/8 po au pi]).

Sur les relevés et sur les surfaces supérieures à 3 % (3/8 po au pi), utiliser l'adhésif COLPLY EF FLASHING.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

## APPLICATION

L'adhésif COLPLY EF est appliqué sur le substrat à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po).

La température minimale d'application est de 0 °C (32°F). Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 25 °C (77 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	COLPLY EF
État physique	Liquide
Couleur	Brun-noir
Contenant	18,9 L (5,0 Gallon US)
Consommation par contenant	23 m <sup>2</sup> (250 pi <sup>2</sup> )

Note: Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.  
(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

# COLPLY EF



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 190620SCANF

(annule et remplace 190529SCANF)

## PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	COLPLY EF
Masse volumique	-	1,3 kg/L (11,2 lb/gal US)
Viscosité, Brookfield @ 25 °C (77 °F)	-	35 000 cP
Teneur en solides	-	> 99 %
Allongement à la rupture	ASTM D412	300 %
Temps de mûrissement	-	7 jours, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

## NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc.

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

6 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. L'adhésif COLPLY EF doit être entreposé entre 5 et 40 °C (41 et 104 °F) dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH