

ALSAN RS COLOR ADDITIVE


FICHE TECHNIQUE
140730SCAN1F
(annule et remplace 130502SCAN3F)

DESCRIPTION

ALSAN RS COLOR ADDITIVE est une pâte colorée destinée à être ajoutée à une résine liquide **ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE** et **ALSAN RS 289 TEXTURED BASE** à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) .

COULEURS : **ALSAN RS COLOR ADDITIVE** est offert dans les couleurs standards suivantes (se référer à l'échantillon 25006) :

Blanc Traffic, Gris, Gris Silex, Gris Foncé, Gris Pierre, Beige, Terracotta.

						
Blanc Traffic Code produit 25011 RAL 9016	Gris Code produit 25012 RAL 7035	Gris Silex Code produit 21104 RAL 7032	Gris Foncé Code produit 25009 RAL 7040	Gris Pierre Code produit 25013 RAL 7030	Beige Code produit 25014 RAL 1001	Terracotta Code produit 25998 RAL 8023

***D'autres coloris sont disponibles sur commande spéciale. Contactez un représentant SOPREMA.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de particules libres, de résidus de coffrage, de produits de cure, d'irrégularités, de coulis, etc.

APPLICATION

MÉLANGE : La pâte colorée **ALSAN RS COLOR ADDITIVE** doit être mélangée avant d'être ajoutée à la résine.

À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient de la pâte colorée à la résine **ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE** ou **ALSAN RS 289 TEXTURED BASE** pendant deux minutes avant chaque utilisation. Mélangez uniformément avant l'application. La résine colorée peut ensuite être déversée dans des contenants plus petits. Ajoutez un catalyseur en poudre **ALSAN RS CATALYST**, seulement à la quantité de matériau qui peut être utilisée dans les 10 à 15 prochaines minutes. Ajoutez le catalyseur en poudre **ALSAN RS CATALYST** prémesuré au composant de résine, remuez pendant deux minutes et appliquez sur le substrat.

APPLICATION : Après avoir mélangé, appliquez la résine sur le substrat propre et préparé pour les fins souhaitées à l'aide de rouleaux, de pinceaux ou d'un racloir dentelé. La résine doit être répartie uniformément sur la surface. Consultez les spécifications individuelles des systèmes pour des directives spécifiques concernant l'apprêt, de la membrane, de la couche de finition et/ou du revêtement de protection antidérapant.

EMBALLAGE

L'additif **ALSAN RS COLOR ADDITIVE** est fourni dans un récipient de 1,5 kg.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le récipient d'origine. Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche signalétique (F.S.) pertinente.