1.877.MAMMOUTH
www.soprema.ca

ELASTOCOL STICK ZERO

FICHE TECHNIQUE
191209SCANF
(Annule et remplace 131007SCAN10F)

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK ZERO est un apprêt qui respecte les exigences de LEED® (crédit QEI 4.1), destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes sur la majorité des substrats dont les supports poreux, tels que les panneaux de gypse à des températures supérieures à -10 °C (14 °F). Il est composé de polymères synthétiques, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants.

MISE EN ŒUVRE

ELASTOCOL STICK ZERO peut être appliqué au pinceau ou au rouleau sur des supports secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER D'ACCÉLÉRER LE SÉCHAGE DE L'ELASTOCOL STICK ZERO À L'AIDE D'UN CHALUMEAU!

Consommation indicative : sur supports poreux : 0,2 à 0,4 L/m^2,
sur supports lisses : 0,1 à 0,25 L/m^2.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	ELASTOCOL STICK ZERO
Masse volumique à 25 °C (77 °F)	0,97 kg/L
Couleur	Rouge
Teneur en solides	50 %
Viscosité, Brookfield à 25 °C (77 °F)	300 - 600 cP
Temps de séchage	De 30 à 90 minutes, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

CONDITIONNEMENT

Contenants de 3.78 L et de 19 L.

ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Entreposage : Jusqu'à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants, tels qu'essences minérales, varsol et xylène.

ELASTOCOL STICK ZERO est un produit inflammable. À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.

FT_ELASTOCOL_STICK_ZERO.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.