

SOPRATACK WINTER

FICHE TECHNIQUE 200106SCANF

(annule et remplace 191002SCANF)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

DESCRIPTION

SOPRATACK WINTER est un adhésif à deux composants, à base de polyuréthane utilisé lors d'applications à basse température.

L'adhésif SOPRATACK WINTER est utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces ayant une pente faible (< 3 % [3/8 po au pi]).

Sur les relevés et sur les surfaces supérieures à 3 % (3/8 po au pi), utiliser l'adhésif SOPRATACK FLASHING WINTER.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches et propres, libres de toute givre, glace, huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATIONS

Enlever le couvercle et retirer le contenant de métal (partie A) de l'insert de plastique. Retirer l'insert de plastique et verser la partie A (durcisseur) dans la partie B (résine).

À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu du récipient pendant 4 à 5 minutes avant l'utilisation afin d'obtenir une consistance homogène.

L'adhésif SOPRATACK WINTER est appliqué à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po) ou de 6,0 mm (1/4 in) afin d'obtenir une couche uniforme selon la consommation recommandée.

La température minimale d'application est de -10 °C (14°F).

Lorsque SOPRATACK WINTER est appliqué à des températures sous 0 °C (32 °F), installer la membrane de sous-couche et la membrane de finition dans la même journée.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, Veuillez CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRATACK WINTER	
	Partie A	Partie B
État physique	Liquide	Liquide
Couleur	Brun-noir	Brun-noir
Contenant	3,3 L (0,9 Gallon US)	11,4 L (3,0 Gallon US)
Consommation par contenant	16 m ² (175 pi ²)*	

*Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.
(Valeurs nominales)



SYSTÈME QUALITÉ
ISO 9001
QUALITY SYSTEM



SYSTÈME ENVIRONNEMENT
ISO 14001
ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

SOPRATACK WINTER

FICHE TECHNIQUE 200106SCANF



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

(annule et remplace 191002SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRATACK WINTER	
		Partie A	Partie B
Masse volumique	-	1,00 kg/L (8,3 lb/gal US)	1,29 kg/L (10,8 lb/gal US)
Viscosité, Brookfield @ 25 °C (77 °F)	-	1 500 cP	7 000 cP
Teneur en solides	-	90 %	94,5 %
Allongement à la rupture	ASTM D412		150 %
Temps d'assemblage	-		60 minutes
Durée de vie en pot (après mélange) @ -10°C (14 °F) @ 25 °C (77 °F)	-		7h 2h
Temps de mûrissement	-		24 heures, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. L'adhésif SOPRATACK WINTER peut être entreposé SANS LIMITATION DE TEMPÉRATURE. Toutefois, pour faciliter l'application, l'adhésif doit en tout temps être conservé à une température minimale entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F), 12 heures avant l'application. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH