

COLPLY EF



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 200220SCANF

(annule et remplace 200106SCANF)

DESCRIPTION

COLPLY EF est un adhésif, sans odeur, à base de polyéther. L'adhésif COLPLY EF est utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces ayant une pente faible (< 3 % [3/8 po au pi]).

Sur les relevés et sur les surfaces supérieures à 3 % (3/8 po au pi), utiliser l'adhésif COLPLY EF FLASHING.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATION

L'adhésif COLPLY EF est appliqué sur le substrat à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po) ou de 6,0 mm (1/4 in) afin d'obtenir une couche uniforme selon la consommation recommandée.

La température minimale d'application est de 0 °C (32°F). Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 25 °C (77 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	COLPLY EF
État physique	Liquide
Couleur	Brun-noir
Contenant	18,9 L (5,0 Gallon US)
Consommation*	
Substrat non poreux	0,6 à 0,8 L/m ² (1,5 à 2,0 Gallon US/100 pi ²)
Substrat poreux	0,8 à 1,0 L/m ² (2,0 à 2,5 Gallon US/100 pi ²)

*Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.
(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

COLPLY EF



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 200220SCANF

(annule et remplace 200106SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	COLPLY EF
Masse volumique	-	1,3 kg/L (11,2 lb/gal US)
Viscosité, Brookfield @ 25 °C (77 °F)	-	35 000 cP
Teneur en solides	-	> 99 %
Allongement à la rupture	ASTM D412	300 %
Temps de mûrissement	-	7 jours, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

6 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. L'adhésif COLPLY EF doit être entreposé entre 5 et 40 °C (41 et 104 °F) dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH