

# SENTINEL S BONDING ADHESIVE

FICHE TECHNIQUE 190617SCANF

(annule et remplace -)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

## DESCRIPTION

SENTINEL S BONDING ADHESIVE est un adhésif à base de solvants conçu pour adhérer les membranes de PVC SENTINEL à sous-face lisse lors d'applications horizontales et verticales.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

## APPLICATION

Avant l'application, bien mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Enduire la sous-face de la membrane et la surface du substrat avec l'adhésif SENTINEL S BONDING ADHESIVE à l'aide d'un rouleau à poils de 3/8", résistant aux solvants. Faire attention de ne pas appliquer d'adhésif sur la section du joint qui sera soudé au fusil à air chaud.

Une fois l'adhésif sec mais encore collant au toucher (environ 5 à 10 minutes), déposer la membrane sur le substrat. Terminer en applicant une pression égale sur l'ensemble de la membrane à l'aide d'un balais ou d'un rouleau maroufleur.

Temperature minimale d'application : 4 °C (40 °F)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, Veuillez CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

## CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SENTINEL S BONDING ADHESIVE
État physique	Liquide
Couleur	Ambré
Format	18,9 L (5 gal)
Consommation par contenant	28,35 m <sup>2</sup> (300 pi <sup>2</sup> )*
Poids par gallon	3,17 kg (7,08 lb)

\*Diviser par deux (2) pour avoir la surface totale de membranes installées par contenant

Note: Le pouvoir courant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la porosité de la surface.  
(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

# SENTINEL S BONDING ADHESIVE

FICHE TECHNIQUE 190617SCANF

(annule et remplace -)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

## PROPRIÉTÉS

Propriétés	SENTINEL S BONDING ADHESIVE
Viscosité (75 °F [24 °C], 20RPM, #3)	1 800 - 2 400 cps
Teneur en solides	24 % ± 1
Duré de vie	1 an (non ouvert)
Temps de séchage	1 heure*

\* Le temps de cure peut varier selon l'humidité relative et la température ambiante.

(Valeurs nominales)

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Peut être conservé pendant 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. **SENTINEL S BONDING ADHESIVE** doit être conservé à des températures entre 16 et 27 °C (60 et 80 °F). Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé à l'abris de la chaleur et des rayons du soleil.



SYSTÈME QUALITÉ  
**ISO 9001**  
QUALITY SYSTEM



SYSTÈME ENVIRONNEMENT  
**ISO 14001**  
ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH