







主要适用范围

无溶剂环氧防滑纹理面涂

# ALSAN EP 141

技术资料卡 CTDS-07-05-01

## 面涂施工

- 使用低速电动搅拌器(转速 300~400rpm), 螺旋型搅拌叶片, 可确保搅拌的均匀。
- 先对 ALSAN EP 141 的 A 组份(树脂)进行低速搅拌 2~3 分钟, A 组份中的含有颜料等其他填充材料, 在静置后会产生分层现象是正常的, 预搅拌是必须的。
- 缓慢加入 ALSAN EP 141 的 B 组份(固化剂), 持续搅拌 3~4分钟使 A、B 组份充分混合。
- 搅拌时, 搅拌器尽量不要伸出混合料, 避免过度搅拌, 将空气引入混合料, 产生过量气泡。
- 将搅拌好后的混合料倒入另一清洁容器, 稍加搅拌, 以备施工使用。

## 养护

- 搬运设备及其他较重物品时, 需在地面上铺设硬纸板或木夹板, 使用木夹板时, 其下方需铺设塑料薄膜以起保护作用。
- 进入该区域的人员穿软底鞋或套鞋为佳。
- 保洁时可用弱碱性清洁剂清洁地面, 可以使用软拖布保洁, 不宜使用硬质清洁工具。

## 工具清洗

工具上残余的材料建议使用二甲苯或丙酮清洗。

## 储存与运输

应储存在阴凉通风处, 远离火源, 30 以下储存。原装正常储存条件下保质期为12个月。

本品为可燃液体, 闪点:  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , 极轻微腐蚀性, 轻微的气味。需按丙类可燃液体运输。未使用废料和已固化废料建议由有资质的处理机构焚烧处理, 或按当地有关法规处理, 切忌倒入水源和土壤。