RESISTO

RÉNOVATEUR D'ASPHALTE 6 ANS

PROTECTION

Enduit acrylique à base d'eau (exempt de brai de houille) utilisé pour prévenir les fissures et la détérioration des pavés asphaltés causées par l'usure, le gel, les déversements d'huile et d'essence, le sel, le soleil et la pluie.

- **Procure un fini très esthétique d'un noir profond**
- **Sans odeur incommodante**
- **Application simple et rapide**

RÔLE DU PRODUIT

Application	Protection des surfaces asphaltées
Substrats compatibles	Asphalte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mise en œuvre	Rouleau

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Consommation indicative	Quantité par palette
50049	17 l (4,5 gal US)	32 à 75 m² (350 à 800 pi²)	36

INSTALLATION

Conditions et température d'entreposage	3 ans dans son contenant d'origine. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 10 et 40 °C (50 à 104 °F). Garder à l'abri du gel.
Température min. d'installation	10 °C (50 °F)
Outils requis	Rouleau
Préparation de surface	Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
Conditions d'installation	Réparer au préalable la surface à l'aide des produits d'entretien d'asphalte de la gamme RESISTO.
Mise en œuvre	1. Bien nettoyer la surface à l'aide d'une brosse et d'un jet d'eau pour déloger toute végétation, saleté ou poussière. 2. Bien mélanger le produit jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. 3. Commencer par la partie la plus élevée de la surface à couvrir. 4. Verser le RÉNOVATEUR D'ASPHALTE ACRYLIQUE en forme de rubans et appliquer le produit à l'aide d'un rouleau en prenant soin de ne pas laisser d'excédent de produit à la surface.
Temps de séchage	24 heures
Nettoyage	Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque l'apprêt est sec, nettoyer avec des solvants tels que des essences minérales, du diluant à peinture ou du xylène.
Trucs et astuces	Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer le produit en plein soleil.
Recommandations/ restrictions	Éviter d'appliquer le produit s'il y a un risque de pluie, de taux d'humidité élevé ou de gel dans les 24 heures suivant l'application. L'asphalte de réparation doit avoir une cure minimale d'au moins 15 jours avant l'application du RÉNOVATEUR D'ASPHALTE. Ne pas appliquer sur des enduits à base de brai de houille encore en bonne condition.

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM