



ÉTANCHÉITÉ
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

FONDATION

COLPHENE BSW PROTECT'R

FICHE TECHNIQUE 160510SCANF

(annule et remplace 150317SCAN1F)

DESCRIPTION

COLPHENE BSW PROTECT'R est une membrane de protection composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite. La surface est sablée, la sous-face est recouverte d'une feuille de protection détachable.

COLPHENE BSW PROTECT'R est utilisée comme couche de protection au-dessus de la membrane COLPHENE BSW H avant l'installation des barres d'armatures et de la mise en place du béton.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

COLPHENE BSW PROTECT'R est adhéree, centrée sur les chevauchements longitudinaux de la membrane COLPHENE BSW H, en retirant la feuille de protection détachable. Une fois installée, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur, ou d'un balai-brosse pour assurer une bonne adhérence.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	COLPHENE BSW PROTECT'R
Épaisseur	2,0 mm (80 mil)
Armature	Composite
Dimensions	1 m x15 m (3,3 pi x 49,5 pi)
Poids	2,4 kg/m ² (0,5 lb/pi ²)
Surface	Sablée
Sous-face	Feuille de protection détachable
Rouleaux par palette	30

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_COLPHENE_BSW_PROTECT'R.indd



ÉTANCHÉITÉ
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

FONDATION

COLPHENE BSW PROTECT'R

FICHE TECHNIQUE 160510SCANF

(annule et remplace 150317SCAN1F)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	COLPHENE BSW PROTECT'R
Résistance à la traction à la force maximale, L/T	ASTM D5147	11 / 10 kN/m
Adhésion du béton coulé structural, 22°C	ASTM D903 (modifiée)	3400 N/m
Résistance au poinçonnement	ASTM E154	1000 N
Résistance à la déchirure, L/T	ASTM D5147	450 / 350 N

(Toutes les valeurs sont sujettes à des variations ne dépassant pas 15%.)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_COLPHENE_BSW_PROTECT'R.indd