

RESIPROOF

单组份聚氨酯防水涂料

TECHNICAL DATA SHEET
REV Dec 23, 2015
(supersedes REV Jun 4, 2015)

描述

RESIPROOF 聚氨酯防水涂料膜在传统防水卷材施工困难或不可能的情况下被广泛应用。这种弹性体材料提供了卓越的耐老化性、不开裂、抗结构位移。并且其同样具有耐磨、抗穿刺、耐高低温、耐紫外线的特性。

适用范围

屋面

- 屋面防水 (适用于混凝土屋面、钢结构等各种屋面大面及细部防水)
- 细部处理 (各种形式复杂, 卷材不易施工的部位, 如管道纵横部位等)
- 屋面维修 (各种屋面 (上人、非上人等屋面) 大面维修及局部维修)

地下工程

- 地下室外墙、底板、顶板及停车库等部位防水
- 其他各种地下防水工程

室内

- 卫生间防水
- 墙体 (各种墙体防水工程)
- 其他防水、防腐工程

产品优势

- 固化迅速, 施工快捷
- 100% 耐紫外线
- 卓越的耐老化性
- 低温下优异的延伸率
- 固化后可上人行走
- 多用途灵活使用
- 与 SBS 沥青卷材搭配使用作为细部处理

施工注意事项

RESIPROOF 可以直接倒在地面上, 采用刮涂或滚涂或刷涂, 也可采用喷涂 (专用单组分喷涂机), 通常在屋面防水工程中, 建议涂料中间植入聚酯或玻纤无纺布作为加强层, 以消除应力集中 - 尤其屋面没有伸缩缝和分割缝时。

1. 不得掺入水泥砂浆中混合使用
2. 不建议在基层和环境温度低于 + 0℃ 以下或高于 +40℃ 以上情况下施工
3. 不得在相对湿度高于 96% 以上的环境下施工

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡 (MSDS)。

质量控制

索普瑞玛将来质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。





索普瑞玛中国
上海市延安西路728号
华敏翰尊大厦11E座
电话: 021-62521882
传真: 021-62521992
Email: info@soprema.cn

RESIPROOF

单组份聚氨酯防水涂料

TECHNICAL DATA SHEET
REV Dec 23, 2015
(supersedes REV Jun 4, 2015)

产品信息

产品构成	RESIPROOF
成分	聚氨酯
形态	自流平半流质浆糊状
颜色	鹅卵石灰
重量	25kg

产品性能	RESIPROOF
密度	25℃下1.7
粘度	23℃下55 Po
固体含量	84%
闪点	35℃
断裂延伸率	690%
拉力	4.8 Mpa
干燥时间	12-48小时 (取决于温度) 完全干燥需72小时

(所有值为标称值)

厚度与用量

厚度	1.0mm	1.5mm	2.0mm
用量	1.1kg/m ²	1.6kg/m ²	2.2kg/m ²



注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。