



索普瑞玛中国
上海市长宁区协联路269号
建滔商业广场4号楼9楼E单元
电话: 021-62521882
传真: 021-62521992
Email: info@soprema.cn

SOPRASEAL LM 202

液态透汽膜

TECHNICAL DATA SHEET
REV Mar 22, 2016
(supersedes REV -)

描述

SOPRASEAL LM 202是一种单组份喷涂型水性橡胶基液态透汽膜, 内含细石英砂作为加强材料, 具有较强的拉伸性能、不可燃和施工快捷的特点, 能给墙面提供良好的透汽防潮作用, 使建筑物得到理想保护, 提高建筑使用寿命。

适用范围

- 各种外墙
- 坡屋面

产品优势

- 低 VOC 含量, 更环保
- 极好的水密性确保建筑不受雨水侵蚀
- 较好的透汽性使结构内水汽顺利排出
- 一次性施工, 操作更加简单快捷
- 干燥速度非常快 (2-4 小时)
- 整体无缝封闭层, 保证完成质量
- 柔韧性好, 延伸率高, 适于基层变形

施工注意事项

- 施工前充分搅拌混合均匀。
- 如果施工温度在-4℃到4℃之间时, 则需要在每桶材料里面混合1L左右的 SOPRASEAL 低温处理剂。
- 采用喷涂、辊涂或者刷涂进行施工
- 在转角、缝隙等节点位置需使用聚酯布加强

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡 (MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。



注: 索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法, 恕不另行通知, 因此将以最新的技术资料卡为准。

SOPRASEAL LM 202

液态透汽膜

TECHNICAL DATA SHEET
REV Mar 22, 2016
(supersedes REV -)

产品信息

产品构成	检测方法	SOPRASEAL LM 202
材料	-	橡胶
包装	-	19L/桶
颜色	-	棕红色
固体含量	-	74%

产品性能	检测方法	SOPRASEAL LM 202
空气密闭性	ASTM E2357	符合要求
空气透过量	ASTM E283	0.0037 L/s · m
水蒸气透过率	ASTM E96 Method B	14 perms, ng/Pa · s · m, 20 mils wet film
与基层的剥离强度	ASTM 04541	符合要求
钉子密封性	ASTM 01970	符合要求
VOC含量	ASTM D2369	0.14 g/L

(所有值为标称值)

用量

基层	每桶施工面积
水泥板	27 m ²
胶合板	25 m ²
混凝土砌块	21 m ²

贮藏

- 储存在室内阴凉干燥处, 避免堆放在阳光直射和温度过高的地方