

# COLPHENE BSW PROTECT'R

FICHA TÉCNICA 160511SCANE

(substitui 150317SCAN1E)



IMPERMEABILIZAÇÃO  
PRODUTOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÕES

FUNDAÇÕES

## DESCRIÇÃO

**COLPHENE BSW PROTECT'R** é uma camada de proteção composta de betume SBS modificado e um reforço composto. A face superior apresenta areia, enquanto a face inferior é coberta com um filme de proteção removível.

**COLPHENE BSW PROTECT'R** é usado como uma camada de proteção acima da membrana **COLPHENE BSW H**, antes da colocação de barras de aço de reforço e do derramamento na placa de concreto.

## INSTALAÇÃO

### AUTOADESIVO

O **COLPHENE BSW PROTECT'R** deve estar aderido, numa tira longitudinal centralizada acima das voltas laterais do **COLPHENE BSW H**, pela retirada do filme de proteção removível. Uma vez instalado, uma pressão deve ser aplicada em cima de toda a superfície usando um rolo para membranas para garantir um bom contato.

**PARA INFORMAÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, POR FAVOR, CONTATE SEU REPRESENTANTE SOPREMA.**

## EMBALAGEM

Especificações	COLPHENE BSW PROTECT'R
Espessura	2.0 mm (80 mil)
Reforço	Composto
Dimensões	1 m x 15 m (3.3 ft x 49.5 ft)
Peso	2.4 kg/m <sup>2</sup> (0.5 lb/ft <sup>2</sup> )
Superfície	Apresenta areia
Lado inferior	Filme de proteção removível
Rolos por skid (pallet)	30

(Todos os valores são nominais)



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

TDS\_COLPHENE\_BSW\_PROTECT'R.indd

1/2

# COLPHENE BSW PROTECT'R



IMPERMEABILIZAÇÃO  
PRODUTOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÕES

FUNDAÇÕES

FICHA TÉCNICA 160511SCANE

(substitui 150317SCAN1E)

## PROPRIEDADES

Propriedades	Normas	COLPHENE BSW PROTECT'R
Resistência à tração com carga máx. MD/XD	ASTM D5147	11 / 10 kN/m
Adesão ao concreto estrutural poroso, 22 °C	ASTM D903 (modificado)	3400 N/m
Resistência à punção	ASTM E154	1000 N
Resistência ao rasgo, MD/XD	ASTM D5147	450 / 350 N

(Todos os valores estão sujeitos à variação, não excedendo 15%)

## ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Os rolos devem ser armazenados de pé. Se o produto for armazenado ao ar livre, cubra-o com uma cobertura protetora opaca, depois de remover a embalagem de transporte.



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

TDS\_COLPHENE\_BSW\_PROTECT'R.indd

2/2