

SOPRALENE FLAM JARDIN

技术资料卡 CTDS-01-07-01

产品描述

SOPRALENE FLAM JARDIN是长纤聚酯胎基SBS改性沥青防水卷材。卷材上表面由页岩片粒保护，下表面具有可热熔的塑料膜。其沥青层中均匀添加了环保型阻根剂，为屋顶花园提供保护。

产品并符合欧标EN 13707与国标 GB 18242-2008 对防水材料性能的要求以及欧标EN 13948, FLL与国标 JC/T 1075-2008对耐根性能的要求。

适用范围

- 屋面
绿色屋面、车库顶板耐根穿刺防水层

施工方法

- 热熔法

健康与环境

本产品不含有任何可能有害健康或者环境的物质。并且符合普遍公认的健康标准以及材料安全资料卡(MSDS)。

质量控制

索普瑞玛历来将质量控制作为首要任务, 由于这个原因, 我们经营的是一个经过国际公认的质量体系, 符合 ISO 9001 以及 ISO 14001 标准的、独立的监控和认证。

产品信息

| 产品构成 | 检测方法 | SOPRALENE FLAM JARDIN |
|------|------|-----------------------|
| 厚度 | - | 4mm |
| 重量 | - | 5.63kg/m ² |
| 尺寸 | - | 1 × 8m |
| 上表面 | - | 碎石颗粒 |
| 下表面 | - | 可热熔膜 |
| 胎基 | - | 聚酯胎 |

(所有值为标称值)

SOPRALENE FLAM JARDIN

技术资料卡 CTDS-01-07-01

产品信息

| 产品性能 | 检测方法 | SOPRALENE FLAM JARDIN |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 拉力 | GB/T 328.8 | ≥800 N/5cm |
| 延伸率 (MD/TD) | GB/T 328.8 | ≥40% |
| 不透水性 | GB/T 328.10 | 0.3 Mpa 30min 不透水 |
| 接缝剥离强度 | GB/T 328.20 | ≥1.5 N/mm |
| 耐热性 | GB/T 328.11 | 105℃ 无流淌、滴落 |
| 耐根穿刺性 | JC/T 1075-2008 | 不穿透 |
| 耐霉菌腐蚀性 | GB/T 14686-1993 | 1级 |
| 低温弯折性 -初始 -80℃下10天 | GB/T 328.14 | -25℃, 无裂缝 -20℃, 无裂缝 |
| 低温弯折性 -初始 -70℃下90天 | ASTM D5147 Section 11,12 | -30℃, 无裂缝 -30℃, 无裂缝 |

(所有值为标称值)

标准与认证

