

ALSAN EP 131

技术资料卡 CTDS-07-02-01



主要适用范围

无溶剂环氧自流平

环氧撒播体系

产品描述

ALSAN EP 131 为双组分无溶剂环氧自流平，具有抗压耐磨、致密抗渗、流平性好、颜色艳丽、寿命持久、施工便捷、易清洁维护等特点，适用于自流平和撒播体系。

适用范围

- 自流平体系适用于轻至中等交通荷载的工业区域，如生产车间、装配车间、仓库、停车库等。
- 作为撒播体系适用于食品和饮料加工厂的湿加工区，停车库坡道等区域。

基面处理

- 混凝土的抗压强度不小于25Mpa，含水率不大于6%。
- 混凝土表面必须通过研磨、喷砂或铣刨等机械方式处理，以去除混凝土表面的松散浮浆层；局部高点处可用带吸尘的研磨机磨平。基层表面需确保清洁，无油脂、涂层及其他可能影响粘结的物质。
- 基层表面的松散残留物、灰尘必须使用清洁工具、大功率吸尘器彻底清除。
- 对于基面缺陷、孔洞砂眼，在施工底涂前建议预先使用ALSAN EP 111加石英砂配制环氧砂浆进行修补。
- 对于已发生污染的基面，请选用合适的工业清洗剂或机械方式去除。

底涂施工

- ALSAN EP 111 是一种双组份无溶剂环氧底漆，可以使用齿形刮板或者长毛滚筒，要求涂装均匀，无漏涂。（详见具体技术资料卡）
- 固化后可进行下一道工序。其参考固化时间如下图：

| 环境温度 °C | 固化时间 |
|---------|-------|
| < 10 | 24-36 |
| 10-25 | 18-24 |
| >25 | 8-12 |

自流平施工

- 使用低速电动搅拌器（转速300-400rpm），螺旋型搅拌叶片，可确保搅拌的均匀。
- 先对ALSAN EP 131的A组分（树脂）进行充分搅拌，A组分中含有颜料和填料，在静置一段时间后会产生分层现象是正常的，在使用前进行充分预搅拌是必要的。
- 缓慢加入ALSAN EP 131的B组分（固化剂），持续搅拌3-4分钟使A、B组分充分混合。搅拌时，搅拌器尽量不要伸出混合料，避免过度搅拌产生气泡。
- 将搅拌好后的混合料倒入另一清洁容器，稍加搅拌以备施工使用。



ALSAN EP 131

技术资料卡 CTDS-07-02-01



主要适用范围

无溶剂环氧自流平

环氧撒播体系

涂覆

- 混合后的材料应在底涂固化后12-24小时内施工，否则需要打磨底涂层后才能施工。
- 用于自流平面层，将混合好的ALSAN EP 131倾倒在固化完全的底涂层上，用齿状镘刀快速刮开至所需厚度，摊平材料，然后使用消泡滚筒均匀放气。
- 用于防滑撒播地面时，在自流平施工后均匀过量撒播石英砂，石英砂粒径约20目-40目，待自流平层固化后去除未粘结牢固的石英砂，然后用长毛滚筒辊涂1-2遍ALSAN EP 131进行密封；若用于室外，建议再涂装一道ALSAN HP 541耐候密封层。

注意事项

- 基面温度应为10-30°C，温度过高和过低都会带来一定程度的施工困难。
- 基面及未固化地面温度需高于露点3°C以上。
- 施工环境的相对湿度应小于80%，过高湿度会对地坪表观和附着力产生不良影响。
- 施工现场应有良好的通风，所有设备应为防爆设备。
- 施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤、眼睛等。

产品构成

| 规格 | 检测方法 | ALSAN EP 131 |
|-----------------|----------------|--|
| 外观 | - | A组分：彩色液体 B组分：淡黄色透明液体 |
| 颜色 | - | 参照RAL色卡，亦可参照客户色卡；涂层颜色与色卡颜色会有差别；同一区域请用同一批号的产品以避免出现色差 |
| 包装 | - | 铁桶包装 A组分20kg B组分4kg |
| 密度 | - | A组分：1.20-1.40kg/L B组分：0.95kg/L 混合后：1.20-1.30kg/L |
| 粘度（混合后） | GB/T 1723-1993 | 23°C下 <3000 MPa.s |
| 有效成分 | - | 约100% |
| 表干时间（20°C下） | GB/T 1728-1989 | 6小时 |
| 实干时间（20°C下） | | 18小时 |
| 可走人时间（20°C下） | | 24小时 |
| 可轻载时间（20°C下） | | 3天 |
| 完全固化（重载）（20°C下） | | 7天 |

(所有值为实验室条件下测试值)



索普瑞玛中国 · 电话: 021-62521882 · 传真: 021-62521992 · 联系地址: 上海市长宁区通协路 269 号建涛商业广场 4 号楼 9 楼 E 单元 · 邮箱: info@soprema.cn · 网站: www.soprema.cn

注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。



ALSAN EP 131

技术资料卡 CTDS-07-02-01

产品性能

符合 GB/T 22374-2008 标准

| 性能 | ALSAN EP 131 |
|---------------------------|--|
| 与混凝土粘结力 | >1.5 Mpa |
| 与钢铁粘结力 | > 1.5 Mpa |
| 抗压强度 (7天/23°C/50%r.h.) | ≈78 Mpa |
| 硬度 (7天/23°C 50%r.h.) (邵D) | ≈80 |
| 抗折强度 (7天/23°C/50%r.h.) | ≈30 Mpa |
| 耐磨性 (750g, 500r) | 9mg |
| 抗冲击 | 1000g钢球1米落下通过 |
| 耐热性 | 60°C |
| 耐化学品腐蚀性 | 可耐氯化钠、氯化铁、硫酸铜等盐类, 氨水, 动植物油, 汽油, 柴油, 机油等化学介质 (特殊介质请与我司联系) |

(所有值为实验室条件下测试值)

储存与运输

应储存在阴凉通风处，远离火源，30°C以下储存。在正常储存条件下保质期为12个月。

本产品为可燃液体，闪点≥60°C，极轻微腐蚀性，轻微的气味，运输应按丙类易燃液体运输，未使用的废料和已固化的废料应由有资质的处理机构焚烧处理，或按照当地有关法规处理，切忌倒入水源和土壤。

养护

- 搬运设备及其他较贵重物品时，需在底面上铺设硬纸板或木夹板，使用木夹板时，其下方需铺设塑料薄膜以起保护作用
- 进入该区域的人员穿软底鞋或套鞋为佳
- 保洁时可用弱碱性清洁剂清洁底面，可以使用软拖布保洁，不宜使用硬质清洁工具



主要适用范围

无溶剂环氧自流平

环氧撒播体系

