

ALSAN EP 132

技术资料卡 CTDS-07-02-01

产品描述

ALSAN EP 132 为双组分无溶剂环氧自流平，具有抗压耐磨、致密抗渗、流平性好、颜色艳丽、寿命持久、施工便捷、易清洁维护等特点，适用于自流平和撒播体系。

适用范围

- 自流平体系适用于轻至中等交通荷载的工业区域，如生产车间、装配车间、仓库、停车库等。
- 作为撒播体系适用于食品和饮料加工厂的湿加工区，停车库坡道等区域。

基面处理

- 混凝土的抗压强度不小于**25Mpa**，含水率不大于**6%**。
- 混凝土表面必须通过研磨、喷砂或铣刨等机械方式处理，以去除混凝土表面的松散浮浆层；局部高点处可用带吸尘的研磨机磨平。基层表面需确保清洁，无油脂、涂层及其他可能影响粘结的物质。
- 基层表面的松散残留物、灰尘必须使用清洁工具、大功率吸尘器彻底清除。
- 对于基面缺陷、孔洞砂眼，在施工底涂前建议预先使用**ALSAN EP 112**加石英砂配制环氧砂浆进行修补。
- 对于已发生污染的基面，请选用合适的工业清洗剂或机械方式去除。

底涂施工

- **ALSAN EP 112** 是一种双组份无溶剂环氧底漆，可以使用齿形刮板或者长毛滚筒，要求涂装均匀，无漏涂。（详见具体技术资料卡）
- 固化后可进行下一道工序。其参考固化时间如下图：

环境温度 °C	固化时间
< 10	24-36
10-25	18-24
>25	8-12

自流平施工

- 使用低速电动搅拌器（转速**300-400rpm**），螺旋型搅拌叶片，可确保搅拌的均匀。
- 先对**ALSAN EP 132**的A组分（树脂）进行充分搅拌，A组分中含有颜料和填料，在静置一段时间后会产分层现象是正常的，在使用前进行充分预搅拌是必要的。
- 缓慢加入**ALSAN EP 132**的B组分（固化剂），持续搅拌**3-4**分钟使A、B组分充分混合。搅拌时，搅拌器尽量不要伸出混合料，避免过度搅拌产生气泡。
- 将搅拌好后的混合料倒入另一清洁容器，稍加搅拌以备施工使用。



ALSAN EP 132

技术资料卡 CTDS-07-02-01

涂覆

- 混合后的材料应在底涂固化后**12-24**小时内施工，否则需要打磨底涂层后才能施工。
- 用于自流平面层，将混合好的**ALSAN EP 132**倾倒在固化完全的底涂层上，用齿状镬刀快速刮开至所需厚度，摊平材料，然后使用消泡滚筒均匀放气。
- 用于防滑撒播地面时，在自流平施工后均匀过量撒播石英砂，石英砂粒径约**20目-40目**，待自流平层固化后去除未粘结牢固的石英砂，然后用长毛滚筒辊涂**1-2**遍**ALSAN EP 132**进行密封；若用于室外，建议再涂装一道**ALSAN HP 541**耐候密封层。

注意事项

- 基面温度应为**10-30℃**，温度过高和过低都会带来一定程度的施工困难。
- 基面及未固化地面温度需高于露点**3℃**以上。
- 施工环境的相对湿度应小于**80%**，过高湿度会对地坪表现和附着力产生不良影响。
- 施工现场应有良好的通风，所有设备应为防爆设备。
- 施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤、眼睛等。

产品构成

规格	检测方法	ALSAN EP 132
外观	-	A组分：彩色液体 B组分：淡黄色透明液体
颜色	-	参照RAL色卡，亦可参照客户色卡；涂层颜色与色卡颜色会有差别；同一区域请用同一批号的产品以避免出现色差
包装	-	铁桶包装 A组分21.0kg B组分4.2kg
密度	-	A组分：1.20-1.40kg/L B组分：0.95kg/L 混合后：1.20-1.30kg/L
粘度（混合后）	GB/T 1723-1993	23℃下 <3000 MPa.s
有效成分	-	约100%
表干时间（20℃下）	GB/T 1728-1989	6小时
实干时间（20℃下）		18小时
可走人时间（20℃下）		24小时
可轻载时间（20℃下）		3天
完全固化（重载）（20℃下）		7天

(所有值为实验室条件下测试值)





主要适用范围

无溶剂环氧自流平

环氧撒播体系

ALSAN EP 132

技术资料卡 CTDS-07-02-01

产品性能

符合 GB/T 22374-2008 标准

性能	ALSAN EP 132
与混凝土粘结力	>1.5 Mpa
与钢铁粘结力	> 1.5 Mpa
抗压强度 (7天/23℃/50%r.h.)	≈78 Mpa
硬度 (7天/23℃/50%r.h.) (邵D)	≈80
抗折强度 (7天/23℃/50%r.h.)	≈30 Mpa
耐磨性 (750g, 500r)	9mg
抗冲击	1000g 钢球1米落下通过
耐热性	60℃
耐化学品腐蚀性	可耐氯化钠、氯化铁、硫酸铜等盐类, 氨水, 动植物油, 汽油, 柴油, 机油等化学介质 (特殊介质请与我司联系)

(所有值为实验室条件下测试值)

储存与运输

应储存在阴凉通风处, 远离火源, 30℃以下储存。在正常储存条件下保质期为6个月。

本产品为可燃液体, 闪点≥60℃, 极轻微腐蚀性, 轻微的气味, 运输应按丙类易燃液体运输, 未使用的废料和已固化的废料应由有资质的处理机构焚烧处理, 或按照当地有关法规处理, 切忌倒入水源和土壤。

养护

- 搬运设备及其他较贵重物品时, 需在底面上铺设硬纸板或木夹板, 使用木夹板时, 其下方需铺设塑料薄膜以起保护作用
- 进入该区域的人员穿软底鞋或套鞋为佳
- 保洁时可用弱碱性清洁剂清洁底面, 可以使用软拖布保洁, 不宜使用硬质清洁工具