# SOPRASEAL
# STICK FLASHPRO

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

MURS

FICHE TECHNIQUE 201002SCANF (annule et remplace 190611SCANF)

## DESCRIPTION

SOPRASEAL STICK FLASHPRO est une membrane conçue pour l'étanchéité de l'air et est imperméable à la vapeur d'eau. Elle est utilisée comme membrane d'imperméabilisation au périmètre des ouvertures et comme membrane de transition.

SOPRASEAL STICK FLASHPRO est une membrane autocollante composée d'un adhésif à base de polymères et d'une surface tissée de polyéthylène trilaminaire. La sous-face autocollante est recouverte par un film siliconé détachable en deux parties.

La membrane SOPRASEAL STICK FLASHPRO peut être utilisée en combinaison avec les membranes SOPRASEAL STICK 1100 T, SOPRASEAL STICK VP*, SOPRASEAL XPRESS G et SOPRASEAL LM 200 S.

* L'utilisation de l'APPRÊT SOPRASEAL STICK est recommandé pour l'application sur SOPRASEAL STICK VP.

## SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Ce type de produit peut être utilisé sur la plupart des surfaces de construction, telles que les surfaces de maçonnerie, de béton, de bois, de gypse, de polyéthylène, de PVC, de métal, d'aluminium et sur les membranes de revêtement résidentiel de type «house wrap».

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le support doit être solide et propre. Les débris et autres éléments nuisibles, par exemple l'eau et la graisse, pourraient compromettre la performance du produit.

## MISE EN OEUVRE

AUTOCOLLANTE

La membrane SOPRASEAL STICK FLASHPRO ne nécessite pas d'apprêt, elle est adhérée directement au support en retirant le papier siliconé détachable.

Tous les chevauchements doivent être d'au moins 50 mm (2 po).

Une fois installée, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une excellente adhérence.

Températures d'application:

SOPRASEAL STICK FLASHPRO: -15°C à 50°C (5°F à 122°F)

Températures de service: -40°C à 80°C (-40°F à 176°F)

Exposition aux rayons UV: jusqu'à 180 jours

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

FT_SOPRASEAL_STICK_FLASHPRO.indd



NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

# SOPRASEAL
# STICK FLASHPRO

FICHE TECHNIQUE 201002SCANF (annule et remplace 190611SCANF)

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

MURS

## CONDITIONNEMENT

| Caractéristiques | SOPRASEAL STICK FLASHPRO |
|---|---|
| Épaisseur | 0,43 mm (17 mil) |
| Longueur | 22,9 m (75 pi) |
| Largeur | 100 mm (4 po)<br>150 mm (6 po)<br>225 mm (9 po)<br>300 mm (12 po)<br>450 mm (18 po) |
| Surface | Tissé de polyéthylène trilaminaire |
| Sous-face | Film siliconé détachable en deux parties* |

*Exepté pour les rouleaux d'une largeur de 100 mm (4 po).
(Valeurs nominales)

## PROPRIÉTÉS

| Propriétés | Normes | SOPRASEAL STICK FLASHPRO |
|---|---|---|
| Résistance à la déchirure, L/T | ASTM D751 | 20 N / 28 N |
| Adhésion sur différents substrats* | ASTM D3330<br>AAMA 711 requis > 0,26 N/mm | Réussi |
| Adhésion après exposition à haute température | ASTM D3330<br>AAMA 711 niveau 3<br>7 jours @ 80°C (176°F) | Réussi |
| Adhésion après immersion dans l'eau | ASTM D3330<br>AAMA 711 | Réussi |
| Perméance à la vapeur d'eau | ASTM E96<br>Méthode A | < 2,5 ng/Pa•s•m² (< 0.04 perm) |
| Perméance à l'air, 75 Pa | ASTM E2178 | < 0,001 L/s•m² |
| Résistance à la traction | ASTM D5034<br>AAMA 711 | Réussi |
| Scellement au clou | AAMA 711 | Réussi |
| Pliage à basse température | AAMA 711 | -40°C (-40 °F) |

* SOPRASEAL STICK FLASHPRO rencontre et excède les exigences de la norme AAMA 711 pour l'adhésion sur les substrats tels que le polyéthylène, OSB, les membranes de revêtement résidentiel de type «house wrap», l'aluminium, le contreplaqué, le gypse, le vinyle et sur lui-même.
(Valeurs nominales)

## ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.