

SOPRA-XPS 40

FICHE TECHNIQUE 210526SCANF

(annule et remplace 210305SCANF)



ISOLATION

APPLICATIONS

FONDATIONS

TOITURES

STATIONNEMENTS

TOITS-TERRASSES

DESCRIPTION

SOPRA-XPS 40 sont des panneaux isolants thermiques de polystyrène extrudé rigide à haute densité avec des bords droits. Ils sont composés de mousse à cellules fermées.

SOPRA-XPS 40 sont conçus pour les applications nécessitant un isolant à densité élevée sur lequel seront appliquées de fortes charges. Ils sont principalement utilisés dans les systèmes de fondations sous la dalle, les applications reliées au génie civil, les toitures à membranes protégées (inversées), les stationnements et les toits-terrasses de **SOPREMA**.

SOPRA-XPS 40 sont fabriqués avec une formulation optimisée ne contenant aucun gaz CFC, HCFC et HFC-134a. De plus, cette formule ne présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, et possède un très faible potentiel de réchauffement planétaire de 1.

SOPRA-XPS 40 rencontre les exigences de la certification GREENGUARD OR.

INSTALLATION

EN INDÉPENDANCE

Les panneaux isolants **SOPRA-XPS 40** sont déposés à plat sur les toitures à membranes protégées (inversées), les stationnements, les toits-terrasses et le sol pour des applications sous une dalle de béton. Lorsqu'une épaisseur d'isolant **SOPRA-XPS 40** supplémentaire est requise, elle doit être posée en décalant les joints sans être collée à la première épaisseur. Au besoin, utiliser l'adhésif **SOPRASEAL LM 200 T** ou un adhésif compatible avec le polystyrène extrudé pour tenir les panneaux ensemble temporairement.

ADHÉRE À L'ADHÉSIF

Coller avec l'adhésif **SOPRASEAL LM 200 T** ou un adhésif compatible avec le polystyrène extrudé.

Température de service maximale : 75 °C (167 °F).

REMARQUE : SOPRA-XPS 40 ne doivent pas être exposés aux rayons UV pour plus de 60 jours.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-XPS 40
Couleur	Gris
Dimension disponible ⁽¹⁾	2438 mm x 610 mm (8 x 2 pi)
Épaisseurs disponibles ⁽¹⁾	25 mm (1 po) 38 mm (1,5 po) 51 mm (2 po) 63 mm (2,5 po) 76 mm (3 po) 87 mm (3,5 po)

(Valeurs nominales)

(1) Autres épaisseurs et dimensions disponibles sur demande.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_SOPRA-XPS_40.indd

SOPRA-XPS 40

FICHE TECHNIQUE 210526SCANF

(annule et remplace 210305SCANF)



ISOLATION

APPLICATIONS

FONDATIONS

TOITURES

STATIONNEMENTS

TOITS-TERRASSES

PROPRIÉTÉS

SOPRA-XPS 40 est conforme aux exigences de la norme ASTM C578-14 Type VI.

SOPRA-XPS 40 est conforme aux exigences de la norme CAN/ULC S701.1 Type 4.

Propriétés	Normes	SOPRA-XPS 40
Résistance thermique ⁽¹⁾ (RSI [valeur R] / 25,4 mm [1 po] @ 24 °C [75 °F])	ASTM C518	RSI- 0,88 mm (R – 5,0)
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Méthode A)	52 ng/Pa•s•m ² (0,9 perm)
Indice de propagation de la flamme	CAN/ULC-S102.2 ⁽²⁾	> 25 < 500
Stabilité dimensionnelle, max.	ASTM D2126	1,5 %
Résistance à la flexion min.	ASTM C203	800 kPa (116 psi)
Absorption d'eau, % max. par volume	ASTM D2842	0,6
Absorption d'eau, % max. par volume	ASTM C272	0,1
Résistance à la compression min. ⁽³⁾	ASTM D1621	275 kPa (40 psi)
Indice limite d'oxygène	ASTM D2863	24 %
Module de compression	ASTM D1621	10,5 MPa
Coefficient d'expansion thermique linéaire	ASTM D696	6,0 x 10 ⁻² mm/m•°C
Contenu recyclé total ⁽⁴⁾	-	69%

L'évaluation du produit par le CCMC est traitée dans la fiche technique 14149-L

(Valeurs nominales)

- (1) La résistance thermique à long terme (RTLTL) de SOPRA-XPS 40 est conforme à l'exigence de la norme CAN/ULC S701.1 soit : valeur min. de RSI-1,66 (R-9,4) pour les produits de type 4 ayant une épaisseur de 50 mm (2 po). Veuillez consulter votre représentant SOPREMA pour plus de détail.
- (2) CAN/ULC S102.2 : Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages
- (3) À 5 % de déformation ou à la limite d'élasticité.
- (4) Le taux de contenu recyclé varie d'une gamme de compression à l'autre. Le contenu recyclé total contient une première portion de contenu recyclé postconsommation et préconsommation validée par CT Consultant et une deuxième portion qui inclut la valorisation dans le procédé de fabrication. Les détails spécifiques aux produits visés par la validation figurent dans l'Attestation de contenu recyclé disponible sur notre site internet.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les panneaux SOPRA-XPS 40 sont entièrement recouverts d'un revêtement temporaire destiné à les protéger durant la manutention en usine et lors du transport.

Les panneaux SOPRA-XPS 40 doivent être entreposés sur un support plat dans leurs emballage original. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison afin de les protéger des rayons UV et des intempéries. Comme ils sont combustibles, ils doivent être protégés et éloignés des flammes ainsi que des sources de chaleur intense pendant l'expédition, la manutention, l'entreposage et l'installation.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.