

SOPRAVAP'R

FICHE TECHNIQUE 210621SCANF

(annule et remplace 210321SCANF)



VÉGÉTALISATION
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

DESCRIPTION

SOPRAVAP'R est une membrane autocollante, composée de bitume modifié aux polymères SBS et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire en surface. La sous-face autocollante est recouverte par un film siliconé détachable.

SOPRAVAP'R est utilisée comme pare-vapeur dans les systèmes de toiture isolés.

La largeur de la membrane a été spécifiquement choisie pour coïncider avec le dessus de la plupart des profilés de platelage métallique.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

SOPRAVAP'R peut être utilisée sur la plupart des surfaces de construction, telles que les surfaces métallique, de béton structural, de contreplaqué et sur des panneaux de gypse, de béton ou asphaltiques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

À l'exception du platelage métallique, tous les substrats doivent être apprêtés avec **ELASTOCOL STICK** ou **ELASTOCOL STICK ZERO**. Le support doit être solide et propre. Les débris et autres éléments nuisibles, par exemple l'eau et la graisse, pourraient compromettre l'adhérence.

INSTALLATION

AUTOCOLLANTE

La membrane SOPRAVAP'R est adhérente au support en retirant le film siliconé détachable.

Les chevauchements longitudinaux doivent être d'au moins 75 mm (3 po) et les chevauchements transversaux doivent être d'au moins 150 mm (6 po).

Sur platelage d'acier, tous les chevauchements transversaux doivent être supportés par une plaque métallique de 15 cm x 106 cm (6 po x 42 po).

Une fois installée, une pression doit être appliquée sur l'ensemble de la surface à l'aide d'un rouleau maroufleur pour assurer une bonne adhérence.

Température minimale d'application : -10 °C (14 °F).

PRÉCAUTION

La membrane SOPRAVAP'R peut être laissée en place pendant la construction. Lorsqu'elle est laissée exposée aux précipitations, une pente positive et un drainage adéquat sont nécessaires. Les effets des intempéries peuvent varier en fonction du climat local et des conditions du projet. Couvrir dès que possible pour limiter l'exposition aux UV et au trafic de construction. Il n'est pas recommandé d'utiliser la membrane SOPRAVAP'R comme membrane d'étanchéité temporaire.

RESTRICTION

Aucun produit ne peut être installé sur la membrane SOPRAVAP'R à l'aide de bitume chaud.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

SOPRAVAP'R



VÉGÉTALISATION
COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 210621SCANF

(annule et remplace 210321SCANF)

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRAVAP'R
Épaisseur	0,8 mm (31 mil)
Dimensions	40,8 x 1,14 m (134 x 3,7 pi)
Surface brute / nette par rouleau	46,5 / 43,5 m ² (500 / 468 pi ²)
Poids	0,77 kg/m ² (0,16 lb/pi ²)
Largeur du galon	75 mm (3 po)
Surface	Tissé de polyéthylène trilaminaire
Sous-face	Film siliconé détachable
Rouleaux par palette	25

(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS

La membrane SOPRAVAP'R est évaluée en conformité avec les exigences contenues dans CAN/ULC-S126, *Méthode normalisée d'essai de propagation des flammes sous platelages de toits*.

Propriétés	Normes	SOPRAVAP'R
Résistance à la traction, L/T	ASTM D5147	9,5 / 12 kN/m (54 / 68 lbf/po)
Allongement à la rupture, L/T	ASTM D5147	33 / 20 %
Flexibilité à basse température	ASTM D5147	< - 30 °C (< - 35 °F)
Résistance au poinçonnement dynamique	ASTM E154	675 N (152 lbf)
Résistance à la déchirure, L/T	ASTM D5147	400 / 350 N (90 / 79 lbf)
Adhésion des chevauchements sans apprêt	ASTM D1876	600 N/m (41 lbf/pi)
Adhésion des chevauchements avec apprêt	ASTM D1876	1000 N/m (68 lbf/pi)
Résistance au pelage sur acier	ASTM D903	950 N/m (5,4 lbf/po)
Perméance à la vapeur d'eau	ASTM E96 (Procédure B)	< 2,5 ng/Pa.s.m ² (< 0,04 perm)
Perméabilité à l'air	ASTM E2178	< 0,001 L/s.m ²

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.