

ELASTOCOL STICK ZERO

FICHE TECHNIQUE 210907SCANF

(annule et remplace 190207SCANF)



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

MURS

FONDATEMENTS

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK ZERO est un apprêt composé de polymères synthétiques, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants. Il est destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes sur la majorité des substrats dont les supports poreux, tels que les panneaux de gypse à des températures supérieures à -10 °C (14 °F). ELASTOCOL STICK ZERO respecte les exigences de LEED® (crédit QE1 4.1).

APPLICATION

ELASTOCOL STICK ZERO peut être appliqué au pinceau ou au rouleau sur des supports secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'ELASTOCOL STICK ZERO à l'aide d'un chalumeau!

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

POUVOIR COUVRANT

Type de substrat	Consommation par contenant*	
	3,78 L (1 gallon É.-U.)	19 L (5 gallon É.-U.)
Poreux	9 à 18 m ² (82 à 165 pi ²)	47 à 95 m ² (517 à 1 034 pi ²)
Lisse	15 à 37 m ² (132 à 331 pi ²)	76 à 190 m ² (827 à 2 069 pi ²)

*La consommation est approximative et peut varier en fonction de l'état du substrat et de la technique d'application.
(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS

Caractéristiques	ELASTOCOL STICK ZERO
Couleur	Cuivre
Masse volumique à 25 °C (77 °F)	0,94 kg/L
Formats	3,78 L et 19 L (0,8 et 5,0 Gallon US)
Teneur en solides	45 %
Viscosité, Brookfield à 25 °C (77 °F)	300 - 600 cP
Temps de séchage	De 30 à 90 minutes, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants, tels qu'essences minérales, varsol et xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : Jusqu'à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.

ELASTOCOL STICK ZERO est un produit inflammable. À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants.

Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH