ALSAN FLASHING JARDIN

SOLUCIONES VERDES

APLICACIONES

TECHOS VERDES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ALSAN FLASHING JARDIN es un impermeabilizante líquido, a base de asfalto-poliuretano, monocomponente, listo para usarse, resistente a los rayos UV. Con aditivos anti-raíces que impiden la penetración de las raíces. Ideal para jardineras, perímetros, remates, detalles y puntos críticos.

INSTALACIÓN

ALSAN FLASHING JARDIN está diseñado para ser usado para impermeabilizar superficies, en nuevas construcciones o en mantenimientos. ALSAN FLASHING JARDIN está diseñado para reemplazar la capa tradicional de membrana asfáltica impermeable.

ALSAN FLASHIN JARDIN se debe aplicar con brocha o rodillo, según indiquen las instrucciones técnicas, de 2 a 3 capas sobre la superficie seca y limpia, sin imprimante.

Asegurese que el producto esté bien mezclado de modo que se pueda obtener una correcta homogenización de los componentes.

Esquinas y detalles: Refuerzo de la esquinas: ARMATURE FLASHING (15 cm de ancho) integrado con ALSAN FLASHING JARDIN (500 g/m^2).

Área principal: (1.6 kg/m^2)
•Primera capa de 900 g/m^2
•Segunda capa de 700 g/m^2

ADVERTENCIA: ALSAN FLASHING JARDIN es un producto inflamable. Almacenar lejos de la luz solar directa y llama abierta. Mantenga alejadas las fuentes de ignición durante la aplicación y hasta que el solvente se haya evaporado. Nocivo si se inhala, se ingiere o cuando entra en contacto con la piel. En recinto cerrado, ventilar cuidadosamente usando medios mecánicos si es necesario. No vierta los residuos en los desagües.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES	ALSAN FLASHING JARDIN
Estado físico	Pasta de tixotrópica monocomponente, color negro
Densidad de masa húmeda a 25°C (NFT 30-020)	Aprox. de 1050 kg/m3
Viscosidad a 23°C (NFT 30-029)	Aprox. 250 Po
Contenido sólido (por peso)	80 %
Punto de ignición (NFT 60-118)	2,5 °C
Inflamabilidad	Inflamable con facilidad
Tiempo de secado	Listo para la siguiente capa 2 horas, secado 12 horas (permanece pegajoso al tacto)

(Todos los valores son nominales)

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN FLASHING JARDIN

SOLUCIONES VERDES

APLICACIONES

TECHOS VERDES

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	SOPRALENE FLAM JARDIN
Seguridad en caso de incendio	-	No determinada (F)
Comportamiento al fuego externo	-	No determinada (F)
Reacción al fuego	EN 13501-1	No determinada (F)
Resistencia a la tracción	EN ISO 527-3	2.6 MPa
Elongación a la rotura	EN ISO 527-3	344 %
Estanqueidad	TR 003	Pasa
Resistencia a la tracción del adehsivo: •Film termofusible •Autoprotección metálica •Arena •Gravilla •Concreto	-	249 KPa 369 KPa 338 KPa 336 KPa 899 KPa
Resistencia al impacto dinámico	EN 12691:2006	H= 2m
Movimientos diferenciales del aislamiento (TR 008 § 2.4.4.5 of CUAP 04.02-20) • 20°C/500 ciclos en productos nuevos • 20°C/500 ciclos en productos envejecidos	-	- Sin fisuras, sin delaminación, sin divisiones, sin pérdida de adherencia -Estanco
Movimientos diferenciales en sentido vertical y horizontal	TR 008	Estanco
Resistencia al envejecimiento térmico a 70°C por 84 días	EN 1296	Sin fisuras a -36°C
Plegabilidad	EN 1109	Sin fisuras a -36°C
Resistencia (NF EN ISO 527–3) • Resistencia a la tracción • Elongación a rotura	NF EN ISO 527-3	2.1 MPa 399 %
Resistencia al envejecimiento por agua estancada Resistencia a tracción del adhesivo •Film termofusible •Autoprotección metálica •Arena •Gravilla •Concreto	EN 1847 TR 004	297 KPa 183 KPa 350 KPa 340 KPa 788 KPa

(Todos los valores son nominales)

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN FLASHING JARDIN

SOLUCIONES VERDES

APLICACIONES

TECHOS VERDES

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	SOPRALENE FLAM JARDIN
Resistencia al impacto dinámico	EB 12691:2006	H= 2m
Ensayo de compresión para aislamientos Compresión (10%): •Sobre aislamientos •Sobre concreto •Sobre acero	EN 826 adaptado para CUAP 04.02-20	 81 KPa 80 KPa 82 KPa
Carga de compresión hasta rotura •Sobre concreto •Sobre acero	EN 826 adaptado para CUAP 04.02-20	245 KPa 246 KPa

(Todos los valores son nominales)

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir.

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad (SDS). (NOTA PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS O PELIGROSOS).

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.