LASTOBOND 195

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

LASTOBOND 195 es una membrana de protección para techos compuesta de asfalto modificado con SBS con refuerzo de fibra de vidrio. La superficie es arenada, y la cara inferior autoadhesiva con una película de liberación de silicona "split-back".

LASTOBOND 195 también se puede utilizar como barrera de vapor en sistemas de cubiertas con aislamiento térmico si se instala sobre un sustrato continuo (placa de yeso, cubierta de concreto, etc.) Además, los paneles de aislamiento deben adherirse únicamente con asfalto caliente directamente sobre LASTOBOND 195.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

Este producto se puede utilizar sobre tableros contrachapados, OSB o asfálticos como SOPRABOARD.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de partículas sueltas. En caso de que una condición especial del sitio de trabajo requiera una adhesión superior se recomienda utilizar primario ELASTOCOL STICK.

INSTALACIÓN

LASTOBOND 195 se usa debajo de tejas para techos. Por su superficie arenada, no se recomienda el uso de LASTOBOND 195 bajo revestimientos metálicos. Se recomienda instalar los materiales de cobertura del techo dentro de las 24 horas posteriores a la instalación de la membrana.

AUTOADHESIVO

LASTOBOND 195 debe adherirse al soporte despegando la película de liberación de silicona. Una vez instalado, se debe aplicar presión sobre toda la superficie con un rodillo de membrana para garantizar un buen contacto.

Temperatura de aplicación: 4.5 a 50 °C (40 a 122 °F)
Temperatura de servicio: -45 a 90 °C (-49 a 194 °F)

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

EMBALAJE

ESPECIFICACIONES	LASTOBOND 195
Espesor	1.6 mm (63 mil)
Refuerzo	Fibra de vidrio
Dimensiones	19.8 x 0.91 m (65 x 3 ft)
Peso	2.0 kg/m² (47.5 lb/ft²)
Ancho del traslape	75 mm (3 in)
Superficie superior	Arenada
Superficie inferior	Autoadhesiva, cubierta de liberación de silicona
Rollos por pallet	25

(Todos los valores son nominales)

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

LASTOBOND 195

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	LASTOBOND 195
Resistencia a la rotura, MD,XD	ASTM D1970	10/7 kN/m (57/40 lbf/in)
Elongación a la rotura, MD,XD	ASTM D1970	20/20 %
Resistencia al desgarro, MD,XD	ASTM D1970	350/300 N (79/67 lbf)
Resistencia a la perforación estática	ASTM E154	200 N (45 lbf)
Adhesión a madera contrachapada, 4.5 °C (40 °F)	ASTM D1970	120 N/m (8.3 lbf/ft)
Adhesión a madera contrachapada, 24 °C (75 °F)	ASTM D1970	300 N/m (20 lbf/ft)
Flexibilidad a bajas temperaturas	ASTM D1970	Pasa a -29 °C (-20 °F)
Permeabilidad de vapor de agua	ASTM E96	< 2.1 ng/Pa•s•m² (< 0.04 perm)
Sellabilidad de traslapes	ASTM D1970	Pasa

Para la evaluación de productos de CCMC de conformidad con CSA A123.22-08, consulte el Listado de evaluación de CCMC n.º 13184-L
(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Los rollos deben almacenarse en posición vertical, con el lado del traslape hacia arriba. Si los productos se almacenan al aire libre, cúbralos con una protección opaca despues de retirar el embalaje de entrega.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.