# ELASTOCOL STICK

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FICHA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN

ELASTOCOL STICK es un primario compuesto de cauchos sintéticos SBS, resinas potenciadoras de la adherencia y disolventes volátiles. Está diseñado para mejorar la adherencia de las membranas autoadhesivas.

## SUSTRATOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento, metal y madera y sobre superficies porosas como “DES GLASS GOLD” y “DENSDECK”.

## INSTALACIÓN

ELASTOCOL STICK se puede aplicar con brocha, rodillo o spray. Debe estar bien seco antes de aplicar la membrana impermeabilizante.
ELASTOCOL STICK debe agitarse bien antes de su uso.

La temperatura de aplicación debe ser superior a -10 °C (14 °F).

ADVERTENCIA: No acelere el secado de ELASTOCOL STICK calentándolo con un soplete.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

## COBERTURA

| TIPO DE SUSTRATO | COBERTURA* | |
|---|---|---|
| | 3.78 L (US gal) | 19 L (5 US Gal) |
| Poroso | 7 a 12 $m^2$ (80 a 133 $ft^2$) | 38 a 63 $m^2$ (400 a 665 $ft^2$) |
| No poroso | 15 a 37 $m^2$ (160 a 400 $ft^2$) | 76 a 190 $m^2$ (800 a 2000 $ft^2$) |

La tasa de cobertura es aproximada y puede variar según la técnica de aplicación y la rugosidad de la superficie.
(Todos los valores son nominales).

## PROPIEDADES

| PROPIEDADES | ELASTOCOL STICK |
|---|---|
| Color | Cobre |
| Embalaje | 0.3.78 L, 19 L (1 US gal, 5 US gal) y 350 g aerosol |
| Gravedad específica a 20 °C (68 °F) | 0.79 kg/L |
| Sólidos por peso | 24 % |
| Viscosidad Brookfield a 25 °C (77 °F) | 200 cP |
| Tiempo de secado | 15 a 60 minutos, dependiendo la temperatura y cantidad aplicada. |

(Todos los valores son nominales).

## LIMPIEZA

Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo, como alcoholes minerales, varsol, xileno, etc.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Vida útil: Hasta 60 meses en evases originales sellados, en área fresca y ventilada.
Almacenar en un área bien ventilada. Mantener alejado de cualquier fuente de calor, humedad, agentes oxidantes o luz solar directa. Inflamable antes de curar. Mantener alejado de fuentes de ignición.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX



NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.