ANTIROCK
ANTIROCK STARTER

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

PUENTES

DESCRIPCIÓN

ANTIROCK Y ANTIROCK STARTER son membranas de asfalto modificado con SBS y un refuerzo de poliéster no tejido. Su cara superior esta cubierta con gravilla mineral y su cara inferior está protegida por una película de plástico termofusible.

ANTIROCK Y ANTIROCK STARTER están diseñadas para impermeabilizar puentes.

ANTIROCK Y ANTIROCK STARTER es una membrana con un traslape en ambos lados de 75 mm (3 in).

INSTALACIÓN

Permita que el concreto se cure durante al menos 14 días.

SOLDADURA DE CALOR

ANTIROCK y ANTIROCK STARTER se instalan mecánicamente mediante equipos automatizados (Macaden, Mini-Macaden) en superficies horizontales o termosoldado con soplete de propano en montantes y cualquier otro detalle o zona de difícil acceso con equipos automatizados. Deben instalarse por termofusión sobre superficies secas y limpias previamente imprimadas con ANTIROCK PRIMER o ANTIROCK EMULSION.

PRIMER

Las juntas de traslape lateral deben tener un mínimo de 75 mm (3 in) y las juntas de tralape final deben tener un mínimo de 150 mm (6 in). Las cubiertas que se van a impermeabilizar con membrana deben cumplir con el perfil de superficie especificado (CSP) de 3-5 según el Instituto Internacional de Reparación de Concreto (ICRI). Se recomienda granallar con bolas de acero en toda la superficie.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

EMBALAJE

PRESTACIONES	ANTIROCK	ANTIROCK STARTER
Espesor	4.5 mm	4.5 mm
Refuerzo	Poliéster no tejito	Poliéster no tejido
Dimensiones	8 x 1 m (26 x 3.3 pi) 200 x 1 m (656 x 3.3 pi) *	8 x 1 m (26 x 3.3 pi)
Peso	45 kg (99 lb) 1150 kg (2 535 lb)	45 kg (99 lb)
Ancho del traslape	75 mm (3 in)	75 mm (3 in) each side
Superficie superior	Gravilla: Gris	Gravilla: Gris
Superficie inferior	Película de plástico termofusible	Película de plástico termofusible

(Todos los valores son nominales)
*Solo bajo pedido

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ANTIROCK
ANTIROCK STARTER

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

PUENTES

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	ANTIROCK/ ANTIROCK STARTER
Energía de deformación, MD,XD	CAN-CSGB-37.56-M 9TH draft	90 / 70 kN/m
Fuerza de ruptura	CAN-CSGB-37.56-M 9TH draft	17.0 / 12.5 kN/m
Fuerza de tensión	ASTM D5147	17.0 / 12.5 kN/m
Elongación máxima, MD,XD	CAN-CSGB-37.56-M 9TH draft	60 / 65 %
Elongación a carga máxima, MD,XD	ASTM D5147	50 / 65 %
Doblado en frío	CAN-CSGB-37.56-M 9TH draft	-30 °C
Flexibilidad a bajas temperaturas	ASTM D5147	-20 °C
Punción estática	CAN-CSGB-37.56-M 9TH draft	400 N
Punción estática	ASTM D5602 modificada	215 N

(Todos los valores son nominales)

ALMACENAMIENTO

Los rollos deben almacenarse en posición vertical, con el lado del traslape hacia arriba. Si el producto se almacena al aire libre, cúbralos con una capa protectora opaca, después de retirar el embalaje de entrega.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.