SOPRAROCK
M

FICHA TÉCNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO

APLICACIONES

MUROS

TECHOS

DESCRIPCIÓN

SOPRAROCK M es lana mineral de roca de una sola densidad multiusos para aislamiento térmico, protección contra incendios y reducción/absorción acústica.

APLICACIÓN

SOPRAROCK M se puede utilizar como aislamiento térmico acústico para aplicaciones interiores como muros y plafones.
SOPRAROCK M en altas densidades se puede utilizar como aislamiento térmico acústico para aplicaciones en cubiertas.

Temperatura máxima de servicio: 600 °C (140 °F).

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES	SOPRAROCK M
Material	Fibra Mineral
Dimensiones de paneles disponibles (1)	1200 mm x 600 mm
Espesores disponibles (1)	50 mm 75 mm 100 mm

(1) Otros espesores y dimensiones disponibles bajo pedido.

PROPIEDADES

PROPIEDADES	UNIDADES						NORMAS
		M 60	M 80	M 100	M 120	M 140	
Peso volumétrico nominal	kg/m3	60	80	100	120	140	-
Conductividad térmica declarada a 20°C	W/mK	<0.035	<0.036	<0.036	<0.038	<0.038	ASTM C518
Inmersión a largo plazo	kg/m2	<3					EN 12087
Absorción de agua a corto plazo (WS)	kg/m2	<1					EN 1609
Reacción al fuego	Euroclase	A1					EN 13501-1
Coeficiente de absorción de ruido	Póngase en contacto con su representante local para obtener más información						

(Todos los valores son nominales)

SOPRAROCK M resiste la corrosión ácida y alcalina.

EMBALAJE

Para facilitar la construcción, transporte, almacenamiento y reconocimiento, este producto está empacado en polietileno.
Durante el transporte y almacenamiento, **SOPRAROCK M** debe protegerse y mantenerse en un lugar seco y ventilado.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.