ALSAN RS FLEECE

FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

CUBIERTAS

BALCONES Y TERRAZAS

FUENTES Y PISCINAS

DESCRIPCIÓN

ALSAN RS FLECCE es un refuerzo de poliéster no tejido punzonado que se utiliza como refuerzo en los sistemas líquidos de membrana bicomponente ALSAN RS, aplicados en frío para mejorar la resistencia al desgarro, la resistencia a la perforación, la fatiga por flexión y las capacidades de puenteo de grietas, mientras mantiene la uniformidad de la membrana.

INSTALACIÓN

MEZCLADO: Mezclar y aplicar la resina ALSAN RS, catalizada con ALSAN RS CATALYST, siguiendo estrictamente las instrucciones de SOPREMA. Solicitar mezcle la resina generosamente en la superficie preparada con un rodillo usando un trazo ancho y parejo. Extienda el refuerzo de poliéster seco sobre la resina líquida, asegurándose de que el LADO LISO QUEDE HACIA ARRIBA (procedimiento de desenrollado natural). El refuerzo comenzará a saturar rápidamente de la resina líquida. Permita que el refuerzo se sature con resina de abajo hacia arriba. Usando un rodillo humedecido con resina, aplique ligera presión, sobre el refuerzo para eliminar burbujas de aire, arrugas, etc. Aplique mezcla de resina líquida adicional sobre el refuerzo hasta que esté completamente saturado y deje trabajar la resina. La cantidad correcta de resina no dejará blancura en el refuerzo ni apariencia opaca en la superficie. El revestimiento de la superficie debe ser suave y uniforme. Consulte las hojas de datos de productos individuales para obtener recomendaciones y requisistos específicos para la resina que esta utilizando.

RESTRICCIONES

*ALSAN RS FLEECE no debe utilizarse con productos ALSAN FLASHING o COLPHENE LM BARR. Estos productos deben usarse con SOPREMA POLYFLEECE. Para obrtener más información, visite la hoja de datos correspondiente a cada producto.

COBERTURA Y DIMENSIONES

COBERTURA		DIMENSIONES	
Cobertura Bruta		Ancho cm (in)	Largo m (ft)
m^2	ft^2		
5	54	10 (4)	50 (165)
13	142	26 (10.3)	50 (165)
17	190	35 (13.8)	50 (165)
26	289	53 (21)	50 (165)
52	564	104 (41)	50 (165)

Deje un traslape mínimo de 5 cm (2 in) en los traslapes laterales del campo y tapajuntas, traslape de 10 cm (4 in) en los traslapes finales y una superposición mínimo de 10 cm (4 in) en la base de la pared y todos los tapajuntas de penetración. Se debe considerar como mínimo un 5% de desperdicio.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN RS FLEECE

FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

CUBIERTAS

BALCONES Y TERRAZAS

FUENTES Y PISCINAS

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	ALSAN RS FLEECE
Peso del rollo, g/m^2 (oz/ft^2)	ASTM D3776	110 (0.36)
Espesor, mm (mils)	ASTM D1777	0.65 (25)
Resistencia a la tracción N (lbf) MD CD	ASTM D5034	 53 (235) 59 (260)
Elongación, % MD CD	ASTM D5034	 70 80

* Todos los datos están representados por promedios, a menos que se indique lo contrario.

EMBALAJE

ALSAN RS FLEECE esta disponible en rollos de 50 m (165 pies) de largo y en diferentes anchos.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Guarde siempre en un lugar fresco y seco. Almacénelo plano para evitar que se deformen los rollos y se arruge la tela.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.