ALSAN TRAFIK
EP 101 LAT

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS

BALCONES Y TERRAZAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT es una resina epóxica bicomponente, se utiliza como primario, en combinación del sistema ALSAN TRAFIK HP 500 LAT y funciona como barrera de vapor reductora de humedad.

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT se aplica sobre concreto estructural y es compatible normalemente con todos los sustratos, selladores, revestimientos y membranas ALSAN TRAFIK HP 500 LAT. Consulte con su representante SOPREMA los sustratos compatibles.

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT se utiliza como primario y proporciona puntos reactivos para una adherencia química de la siguiente membrana. Debe aplicarse sobre una superficie limpia y seca.

LIMITANTES

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT tiene tiempo mínimo y máximo de secado, que permite la instalación de selladores y la siguiente membrana. Estos tiempos pueden variar segun la temperatura ambiental. Sin embargo, en todos los casos se debe permitir que el primario cure hasta que esté totalmente libre de pagajosidad al tacto (tack free) antes de comenzar con la siguiente aplicación.

INSTALACIÓN

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT se debe aplicar en concreto estructural con un perfil (ICRI CSP) de 3 o 4, completamente curado, limpio, seco, y sano. Cualquier residuo de grasa o aceite debe eliminarse antes de la aplicación.

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT ha sido probado en varias condiciones. Debido a la amplia variedad de materiales de sustrato disponible, se recomienda siempre utilizar una prueba de adherencia en campo antes de realizar la aplicación general. Consulte al fabricante para obtener asesoría y pruebas cuando la calidad de la adherencia sea incierta.

PRECAUCIONES

Para garantizar una instalación segura de ALSAN TRAFIK EP 101 LAT, consulte la ficha de datos de seguridad del material antes de su uso.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES		ALSAN TRAFIK EP 101 LAT
Composición		Epóxico bicomponente
Contenido de sólidos		100 %
Proporción de mezcla		4 : 1
Color	Parte A y Parte B	Transparente
Cobertura	Parte A y Parte B	92.9 m²
Embalaje	Parte A Parte B	4 gal (15.2 L) 1 gal (3.78 L)
Vida útil @22 °C (72 °F)		20 minutos
Tiempo para la siguiente capa		Tiempo mínimo 12 horas. Tiempo máximo 24 horas

Nota: Las tasas de cobertura son aproximadas y pueden variar debido a la técnica de aplicación y la porosidad de la superficie.
El embalaje de la parte A se proporciona en una cubeta plástica de 22.6 l (6 gal.) con 4 gal. líquidos. Mezclar 1 gal. de la parte B a los 4 gal. de la Parte A.

SOPREMA®

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN TRAFIK
EP 101

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS

BALCONES Y TERRAZAS

FICHA TÉCNICA

Nota: Para un curado adecuado, la temperatura mínima de aplicación es de 5 °C (41 °F) y la máxima es de 43 °C (109 °F) y debe mantenerse durante el proceso de curado. Los tiempos de secado anteriores son para condiciones ideales de aplicación de 20 °C (68 °F) y 50% de humedad relativa. Los tiempos de secado son más largos en temperaturas más bajas y/o humedad relativa más baja.

PROPIEDADES

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT cumple con los requisitos de puenteo de grietas a baja temperatura ASTM C957.

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT cumple con la prueba C1202 (o AASHTO T277).

LIMPIEZA

Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo (aguarrás mineral, xileno, etc.)

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La vida útil de ALSAN TRAFIK EP 101 LAT es de 6 meses, siempre que se almacene apropiadamente en su contenedor original sin haber sido abierto. Los condenedores NUNCA DEBEN ALMACENARSE A TEMPERATURAS MENORES DE 10 °C (50 °F). Evite respirar los vapores del solvente y el contacto prolongado con la piel.

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad relevante (SDS).

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.