TEXPRIMER

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS

BALCONES Y TERRAZAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

TEXPRIMER es primario bicomponente base epoxi-agua de baja viscosidad e inodora que, por su alta tecnología, cataliza con aminas modificadas, induciendo mayor poder de adhesión sobre el soporte y logrando el estado óptimo de adherencia.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

TEXPRIMER se usa en sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano sobre soportes como concreto, mortero, madera, baldosas cerámicas, metáles, vidrio, vidrio reforzado, viejos acabados acrílicos, membranas asfálticas. Funciona como sellador de poros, juntas y grietas en el concreto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas, encofrados, productos de curado, irregularidades, lechadas, etc. el contenido máximo de humedad no debe superar el 8%, la resistencia a la compresión del sustrato debe ser de ≥25 MPa y resistencia de la unión cohesiva ≥1,5 MPa.

TEXPRIMER se debe aplicar en concreto estructural con un perfil (ICRI CSP) de 3 o 4, completamente curado, limpio, seco, y sano. Cualquier residuo de grasa o aceite debe eliminarse antes de la aplicación.

INSTALACIÓN

Vierta el contenido de TEXPRIMER B en el recipiente de TEXPRIMER A y mezcle durante 3 a 5 minutos suavemente con agitador mecánico. La relación de la mezcla 3:1 (A:B), a continuación diluir con un 15-25 % de agua.

Utilice una brocha o rodillo para aplicar el primario, sin dejar excesos, dejar secar durante 8 horas (no exceder 18 horas) para la aplicación de la siguiente capa.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES	TEXPRIMER
Composición	Epoxi-agua
Embalaje	Parte A / Parte B 3 kg / 15 kg 1 kg / 5 kg
Color	Transparente
Cobertura	0,1 - 0,2 kg/m² (2 capas)
Duración de la mezcla	45 - 50 minutos
Tiempo de secado	6-12 horas
Tiempo máximo para aplicación de siguiente capa	18 horas
Tiempo de curado total	7 días

Nota: Las tasas de cobertura son aproximadas y pueden variar debido a la técnica de aplicación y la porosidad de la superficie.

SOPREMA®

WWW. SOPREMA.COM.MX

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

TEXPRIMER

IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS

BALCONES Y TERRAZAS

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR	TEXPRIMER
Adhesión al aluminio	ASTM D 903	> 2 N/mm²
Adhesión al concreto	ASTM D 903	> 1.5 N/mm² (fisuras en concreto)
Resistencia a la presión de agua	DIN EN 1928	Sin filtración (1 mca durante 24 hrs)
Dureza (escala A)	ASTM D2240	> 95

LIMPIEZA

Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo (aguarrás mineral, xileno, etc.)

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La vida útil de TEXPRIMER es de 12 meses, siempre que se almacene apropiadamente en su contenedor original sin haber sido abierto. Los condenedores deben almacenarse en un lugar seco y frío a temperatura entre 5 °C y 30 °C.

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad relevante (SDS).

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.