



防水材料

主要适用范围

屋面

# FLAGON SFc

技术资料卡 CTDS-04-03-02

## 产品描述

FLAGON SFc 是具有卓越尺寸稳定性的玻璃纤维增强型PVC-P合成卷材，并且背衬有200g/m<sup>2</sup>聚酯无纺布。卷材由通过UNI EN ISO 9001（质量管理体系）和UNI EN ISO 14001（环境管理体系）认证的工厂制造。由索普瑞玛公司核准授权的安装人员进行铺设，并使用由索普瑞玛公司生产或认可的配件。

## 适用范围

- 屋面
  - 暴露屋面，满粘系统
- 地下
  - 车库顶板，空铺系统

## 施工方法

- 满粘法（将 FLAGON SFc 卷材用胶粘剂粘结在基层上，利用胶粘剂的粘结力来抵抗风荷载）
- 空铺法（将 FLAGON SFc 卷材空铺于屋面基层上，在一定范围内用胶粘剂或固定件加强固定，并焊接为整体，然后根据实际需要，在上面铺设压铺层，利用防水层上部的压铺物来抵抗风荷载，压铺物包括人行走道、屋面板以及砾石、土壤等）
- 接缝处热风焊接形成连续整体的单层卷材防水屋面

## 产品信息

产品构成	检测方法	FLAGON SFc		
厚度 (mm)	GB/T 328.5	1.2	1.5	1.8
宽度 (m)	-	1.65		
长度 (m)	-	20		
卷材上表面涂层厚度 (mm)	GB/T 328.5	≥0.4		
重量 (kg/m <sup>2</sup> )	UNI EN 1849-2	1.7	2.0	2.35
颜色	GB/T 328.5	白色 / 青灰色		

(所有值为标称值)

产品性能	检测方法	FLAGON SFc
最大拉力	GB/T 328.9	≥120N/cm
断裂伸长率	GB/T 328.9	≥100%
梯形撕裂强度	GB/T 328.19	≥220N
抗冲击性	GB/T 20624.2	0.5kg.m, 不渗水
低温弯折性	GB/T 328.15	-25℃, 无裂纹
不透水性	GB/T 328.10	0.3Mpa下2小时, 不透水
热处理尺寸变化率	GB/T 328.13	≤0.1%

(所有值为标称值)





防水材料

主要适用范围

屋面

# FLAGON SFc

技术资料卡 CTDS-04-03-02

## 产品信息

产品性能	检测方法	FLAGON SFc
人工候化	GB/T 18244-2000	超过5500小时
抗静态穿刺	UNI EN 12730	≥ 20kg
接缝剥离强度	GB/T 328.21	≥ 3N/mm
耐根穿刺性能	UNI EN 13948	无穿透

(所有值为标称值)

## 标准与认证

