



INSONORISATION

APPLICATIONS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

Adhésif INSONO AF3

FICHE TECHNIQUE 200814SCANF

(annule et remplace-)

DESCRIPTION

L'adhésif INSONO AF3 est une émulsion sans solvant, à faible odeur, à base de latex-acrylique homogène.

L'adhésif INSONO AF3 est utilisé pour l'installation intérieure de la membrane acoustique INSONO AF3.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Béton bien apprêté, propre, sec, complètement durci (vieux d'au moins 28 jours) et exempt de conditions hydrostatiques, de problèmes d'humidité et d'alcalinité.

Chapes de ciment, lits de mortier, bétons à base de gypse et enduits de nivellement à base de ciment.

Les contreplaqués de catégorie Extérieure et les panneaux de grandes particules orientées (OSB).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATION

L'adhésif INSONO AF3 est prêt à l'usage. Aucun brassage est nécessaire. Retirer le couvercle, puiser et étendre l'adhésif.

Verser dans une panne ou étendre directement sur le substrat.

L'adhésif INSONO AF3 est appliqué à l'aide d'un rouleau à poils de 10 mm.

Appliquer la membrane INSONO AF3 pendant que l'adhésif est humide. Ne pas laisser de croûte superficielle se former ou laisser l'adhésif se dessécher avant de le couvrir.

La température d'application varie entre 10 °C (41°F) et 35 °C (95°F). Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 23 °C (73 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	Adhésif INSONO AF3
État physique	Liquide visqueux
Contenu	Latex-acrylique
Couleur	Beige
Contenant	19 L (5,0 Gallon US)
Consommation par contenant	65 à 84 m ² / 19 L (688 à 904 pi ² / 5 Gallon US)

Note: Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.
(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_Adhésif_INSONO_AF3.indd



INSONORISATION

APPLICATIONS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

Adhésif INSONO AF3

FICHE TECHNIQUE 200814SCANF

(annule et remplace-)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Adhésif INSONO AF3
Poids	1,19 kg/L (10,0 lb/gal US) ou 22,5 kg (50 lb) / contenant
Temps d'ouverture	30 minutes environ
Point d'éclair	Ininflammable
Stabilité Gel/Dégel	Jusqu'à -12 °C (41°F)
Adhérence au support	min. 0,31 mPa (45 psi)
Adhérence à la membrane INSONO AF3	min. 0,21 mPa (30 psi)
Temps de mûrissement	2 à 6 h

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif INSONO AF3 non mûri peuvent être nettoyés avec de l'eau.

Lorsque l'adhésif INSONO AF3 est sec, il peut être nettoyé avec des solvants tels que des essences minérales, Varsol, xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel et des rayons du soleil.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH