



PRODUCTOS  
COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

PUENTES

# ANTIROCK PRIMER

FICHA TÉCNICA 160516SCANE

(sustituye 030508CAN5E)

## DESCRIPCIÓN

**ANTIROCK PRIMER** es una mezcla de asfalto modificado SBS, solventes de rápida evaporación y aditivos que aumentan la capacidad adhesiva. Es utilizado para preparar superficies de concreto y metal en estructuras, para mejorar la adhesión de la membrana impermeabilizante **ANTIROCK**.

## APLICACIÓN

**ANTIROCK PRIMER** puede ser aplicado con un cepillo o rodillo en sustratos limpios, secos y libres de cualquier residuo que pueda afectar la adherencia. Mezcle bien antes de usar.

El producto debe estar totalmente seco antes de aplicar la membrana impermeabilizante. El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura y humedad de la superficie y del aire.

**AVISO: No acelere el tiempo de secado de ANTIROCK PRIMER por calentamiento con soplete.**

Rendimiento promedio: 0.15 a 0.25 L/m<sup>2</sup>.

## RESTRICCIÓN

**ANTIROCK PRIMER** es un producto altamente inflamable.

Almacene el producto lejos de la luz solar directa y de llamas abiertas. Mantenga las fuentes de calor alejadas durante la aplicación y hasta que el solvente se haya evaporado. No inhale, ingiera o ponga en contacto con la piel el producto. En áreas cerradas, ventile cuidadosamente con herramientas mecánicas de ser necesario. No vierta los residuos en drenajes.

**PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, POR FAVOR CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.**

## EMBALAJE

**ANTIROCK PRIMER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D41.**

Especificaciones	ANTIROCK PRIMER
Gravedad específica a 20 °C	0.91 kg/L
Color	Negro
Sólidos por peso	35 %
Viscosidad Brookfield, 25 °C	50 cP
Punto de inflamación, ASTM D93	-3 °C (26 °F)
Tempo de secado en superficies lisas *	Mínimo 1 hora

(Todos los valores son nominales)

\* En todos los casos, el tiempo de secado debe permitir la evaporación completa de los solventes.



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

TDS\_ANTIROCK\_PRIMER.indd

1/2

# ANTIROCK PRIMER



PRODUCTOS  
COMPLEMENTARIOS

APLICACIONES

PUENTES

FICHA TÉCNICA 160516SCANE

(sustituye 030508CAN5E)

## LIMPIEZA

Las herramientas pueden ser limpiadas con solventes de petróleo, como: aguarrás mineral, varsol, xileno, etc.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Baldes de 19 L y cubetas de 200 L.

Duración: Hasta 5 años en sus recipientes originales sellados, en un área fresca y ventilada.

**Para mas información, revise las instrucciones en la etiqueta del producto y la ficha de seguridad del producto (SDS).**



SOPREMA.US • 1.800.356.3521

SOPREMA.CA • 1.877.MAMMOUTH

TDS\_ANTIROCK\_PRIMER.indd

2/2