

EMUFAL PRIMER

EMUFAL PRIMER es un primario asfáltico base agua. Se utiliza para mejorar la adherencia de las membranas asfálticas soldadas por termofusión. Ideal para la preparación de superficies en lugares cerrados.

VENTAJAS

- Idóneo para imprimir y preparar las superficies que vayan a impermeabilizarse con el fin de mejorar la adherencia de la membrana asfáltica con el soporte.
- Fácilmente aplicable.
- No contiene solventes. Ideal para la preparación de superficies en lugares cerrados.
- Adherencia incluso sobre superficies ligeramente húmedas.
- Emulsión tipo EA según UNE 104231, no necesita diluirse con agua para ser aplicada.



APLICACIÓN

- Preparación de superficies en las que la impermeabilización vaya adherida.
- Se puede usar tanto para la aplicación de las membranas asfálticas a fuego, como para membranas autoadhesivas (especial para sitios cerrados).

NORMATIVA

- Cumple con la norma UNE 104.231 (Emulsiones Tipo EA).
- En conformidad con la norma EN 13813, que le otorga el marcado CE.
- Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO:9001.

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

PUESTA EN OBRA

- El producto se aplica en frío, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor. Agitar antes de usarlo.

SOPORTE:

La superficie donde se va a aplicar deberá estar limpia de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos o antiadherentes y cualquier suciedad en general.

- Puede aplicarse sobre superficies secas o ligeramente húmedas. En tiempo muy caluroso o en presencia de algunos desencofrantes, es recomendable humedecerlas previamente.
- En caso de que existan huecos o coqueas, es conveniente regularizar previamente la superficie para asegurar un buen rendimiento.

RENDIMIENTO:

Depende de la rugosidad del soporte. En general, el rendimiento, si no se diluye el producto, puede oscilar entre 150 g/m² y 350 g/m².

PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- La hoja no contiene un componente que representa un peligro. Cumple con los requisitos en materia de higiene, seguridad y medio ambiente. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	EMUFAL PRIMER	
Bote (kg)	5	24
Pale (botes)	100	22
Palet (kg)	500 kg	528 kg
Rendimiento	Depende de la rugosidad del soporte. En general, el rendimiento, si no se diluye el producto, puede oscilar entre 150 g/m ² y 350 g/m ² .	
Tiempo máx. de almacenamiento	1 año en envases bien cerrados y resguardados de la intemperie. Prevenir de las heladas.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Método de ensayo	EMUFAL PRIMER	Unidad
Densidad (25°C)	UNE 104.281/3.5	1.00 ± 0.02	g/cm ³
Residuo de evaporación	UNE 104.281/3.7	45 - 50	%
Viscosidad (25°C)	UNE 104.201/3.3	100 - 500	cps
Contenido en cenizas (materia no volátil)	UNE 104.281/3.8	< 1	%
Solubilidad en agua	UNE 104.281/3.5	Total en estado líquido. Insoluble cuando forma película seca	-
Toxicidad	-	Nula	-
Inflamabilidad	-	Nula. Sin solventes inflamables	-
Resistencia al agua *	UNE 104.281/3.13	No se observa formación de ampollas, ni se produce reemulsificación de la película asfáltica.	-

*ensayo sobre residuo seco

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

MARCADO CE

EMUFAL PRIMER es un mortero para recrecidos y acabados de suelos, de base bituminosa, según norma 13813:2013. Los datos esenciales de este marcado CE se transcriben en el recuadro siguiente:

			
EMUFAL PRIMER SOPREMA IBERIA SLU C/Ferro 7 (Pol. Ind. Can Pelegrí) 08755 Castellbisbal (Barcelona) DOP nº MISSPSP0150			
Características esenciales	Prestaciones	Norma Ensayo	Norma Armonizada
Reacción al fuego (clase)	E	EN 13501-1	EN 13813:2013
Libera sustancias peligrosas	PND	-	
Impermeable al agua	PND	EN 1062-3	
Resistencia a la indentación	PND	EN 12697-21	
Resistencia a la adherencia (N/mm ²)	> B0.5 y < B1.0	EN 13892-8	
Resistencia química	PND	EN 13529	


IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.