

ELASTOCOL STICK



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 210907SCAN9F

(annule et remplace 190729SCAN9F)

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK est un apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants volatils. Il est destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

ELASTOCOL STICK peut être appliqué sur des surfaces de bois, de métal ou de béton, sur des supports poreux tels que le «DENS GLASS GOLD» et le «DENS DECK».

APPLICATION

ELASTOCOL STICK peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou en aérosol sur des supports secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

Températures d'application supérieures à -10°C (14°F).

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'ELASTOCOL STICK à l'aide d'un chalumeau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

POUVOIR COUVRANT

Type de substrat	Consommation par contenant	
	3,78 L (1 gallon É.-U.)	19L (5 gallon É.-U.)
Poreux	7 à 12 m ² (80 à 133 pi ²)	38 à 63 m ² (400 à 665 pi ²)
Lisse	15 à 37 m ² (160 à 400 pi ²)	76 à 190 m ² (800 à 2000 pi ²)

*La consommation est approximative et peut varier en fonction de l'état du substrat et de la technique d'application.
(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS

Caractéristiques	ELASTOCOL STICK
Couleur	Cuivre
Formats	3,78 L, 19 L (1 gallon US, 5 gallon US) et bonbonnes aérosol de 350 g
Masse volumique à 20 °C (68 °F)	0,79 kg/L
Teneur en solides	24 %
Viscosité, Brookfield à 25 °C (77 °F)	200 cP
Temps de séchage	De 15 à 60 minutes, selon la température et la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

ELASTOCOL STICK



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 210907SCAN9F

(annule et remplace 190729SCAN9F)

NETTOYAGE

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, varsol, xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : jusqu'à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.

Les contenants doivent être entreposés dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, d'agents oxydants et des rayons du soleil. Inflammable avant mûrissement. Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.