

SOPRA-XPS 30



ISOLATION

APPLICATIONS

FONDATIONS

FICHE TECHNIQUE 251024SCANF

(Annule et remplace 250610SCANF)

DESCRIPTION

SOPRA-XPS 30 est un panneau isolant thermique de polystyrène extrudé rigide composé de mousse à cellules fermées avec des bords droits ou des bords à feuillure sur les quatre côtés.

Il est principalement utilisé comme isolant thermique sur les murs et sous les dalles de béton dont la charge n'excède pas 30 psi dans les systèmes de fondations de SOPREMA.

SOPRA-XPS 30 est fabriqué avec une formulation optimisée ne contenant aucun gaz CFC, HCFC et HFC-134a. De plus, cette formule ne présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, et possède un très faible potentiel de réchauffement planétaire de 1.

SOPRA-XPS 30 rencontre les exigences de la certification GREENGUARD OR.

INSTALLATION

EN INDÉPENDANCE ⁽¹⁾

Les panneaux isolants SOPRA-XPS 30 sont déposés à plat sur le sol pour des applications sous une dalle de béton. Lorsqu'une épaisseur d'isolant SOPRA-XPS 30 supplémentaire est requise, elle doit être posée en décalant les joints sans être collée à la première épaisseur. Au besoin, utiliser l'adhésif SOPRASEAL LM 200 T ou un adhésif compatible avec le polystyrène extrudé pour tenir les panneaux ensemble temporairement.

FIXÉ MÉCANIQUEMENT ⁽¹⁾

Installer les panneaux isolants SOPRA-XPS 30 avec des ancrages spécialement conçus à cet effet sur les murs de fondation sans perforer la membrane d'étanchéité déjà installée.

ADHÉRÉ À L'ADHÉSIF ⁽¹⁾

Coller avec l'adhésif SOPRASEAL LM 200 T ou un autre adhésif compatible avec le polystyrène extrudé sur les murs de fondation. Lorsqu'une épaisseur d'isolant SOPRA-XPS 30 supplémentaire est requise, elle doit être posée en décalant les joints par rapport à la première rangée d'isolant.

Température de service maximale : 75 °C (167 °F).

Remarque : SOPRA-XPS 30 ne doit pas être exposé aux rayons UV pour plus de 60 jours.

(1) Une bande de membrane autocollante SOPRASEAL STICK FLASHPRO, SOPRASEAL STICK AVB AT ou une BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TOUTES TEMPÉRATURES DE BUTYLE de 100 mm (4 po) peut être installée de façon centrée sur les joints des panneaux.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE: Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.



ISOLATION

APPLICATIONS


FONDATIONS

SOPRA-XPS 30

FICHE TECHNIQUE 251024SCANF

(Annule et remplace 250610SCANF)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRA-XPS 30	
	Bords à feuillure	Bords droits
Épaisseurs disponibles ⁽¹⁾	25 mm (1 po) 38 mm (1,5 po) 51 mm (2 po) 63 mm (2,5 po) 76 mm (3 po) 100 mm (4 po)	25 mm (1 po) 38 mm (1,5 po) 51 mm (2 po) - 76 mm (3 po) 100 mm (4 po)
Dimensions des panneaux ⁽¹⁾	2438 mm x 610 mm (8 x 2 pi)	
Dimension de la feuillure		
Couleur	Gris	

(Valeurs nominales)

(1) : Autres épaisseurs et dimensions disponibles sur demande

PROPRIÉTÉS

SOPRA-XPS 30 est conforme aux exigences de la norme CAN/ULC S701.1 Type 4 (ASTM C578-14 Type IV).

Propriétés	Normes	SOPRA-XPS 30
Résistance thermique à long terme (RTL _T) ⁽¹⁾ 25,4 mm (1 po) 38,1 mm (1,5 po) 50,8 mm (2 po) 76,2 mm (3 po) 101,6 mm (4 po)	CAN/ULC-S770-15	0,93 RSI (R-5,28) 1,39 RSI (R-7,89) 1,85 RSI (R-10,51) 2,75 RSI (R-15,62) 3,65 RSI (R-20,73)
Perméance à la vapeur d'eau, Épaisseur de 25 mm (1 po)	ASTM E96 (Procédure A)	35 ng/Pa·s·m ² (0,61 perm)
Indice de propagation de la flamme	CAN/ULC-S102.2 ⁽²⁾	> 25 < 500
Stabilité dimensionnelle, max.	ASTM D2126	1,5 %
Résistance à la flexion min.	ASTM C203	550 kPa (80 psi)
Absorption d'eau, % max. par volume	ASTM D2842	0,7

(Valeurs nominales)

(1) : Selon la norme ASTM C518, la résistance thermique après 90 jours de vieillissement accéléré du SOPRA-XPS 30 est de RSI-0,88 (R-5,0) pour les produits d'une épaisseur de 25 mm (1 po).

(2) : CAN/ULC S102.2 : Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages.



SOPREMA.CA



1.877.MAMMOUTH

NOTE: Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

SOPRA-XPS 30



ISOLATION

APPLICATIONS

FONDATIONS

FICHE TECHNIQUE 251024SCANF

(Annule et remplace 250610SCANF)

PROPRIÉTÉS (suite)

Propriétés	Normes	SOPRA-XPS 30
Absorption d'eau, % max. par volume	ASTM C272	0,1
Résistance à la compression min. ⁽³⁾	ASTM D1621	210 kPa (30 psi)
Indice limite d'oxygène	ASTM D2863	24 %
Contenu recyclé	ISO 14020 ISO 14021	Fait de contenu recyclé préconsommation et postconsommation, consulter l'Attestation du contenu recyclé (RCC) sur la page du produit pour plus de détails.

(Valeurs nominales)

L'évaluation du produit par le CCMC est traitée dans la fiche technique 14372-L.

(3) : À 10 % de déformation ou à la limite d'élasticité.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les panneaux SOPRA-XPS 30 sont entièrement recouverts d'un revêtement temporaire destiné à les protéger durant la manutention en usine et lors du transport. Les panneaux SOPRA-XPS 30 doivent être entreposés sur un support plat dans leurs emballage original. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison afin de les protéger des rayons UV et des intempéries. Comme ils sont combustibles, ils doivent être protégés et éloignés des flammes ainsi que des sources de chaleur intense pendant l'expédition, la manutention, l'entreposage et l'installation.

TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

NOTE: Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.