

ELASTOCOL STICK ZERO



FICHE TECHNIQUE 251113SCANF

(annule et remplace 250527SCANF)

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK ZERO est un apprêt composé de polymères synthétiques, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants. Il est destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes sur la majorité des substrats dont les supports poreux, tels que les panneaux de gypse extérieur à des températures supérieures à -10 °C (14 °F).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATION

ÉTAPES D'APPLICATION

1. Mélanger le contenant d'apprêt ELASTOCOL STICK ZERO avant l'application.
2. Appliquer l'apprêt ELASTOCOL STICK ZERO à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
3. Avant d'installer la membrane d'étanchéité, s'assurer, à main nue, que l'apprêt est sec au toucher et qu'aucune pellicule ne colle sur la peau.

Température d'application supérieures à : -10 °C (14 °F)

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'apprêt à l'aide d'un chalumeau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ELASTOCOL STICK ZERO
Formats	19 L (5 gal US)
Couleur	Rouge
Temps de séchage	30 à 90 minutes ⁽¹⁾

(1) : Les temps de séchages sont approximatif et peut varier selon la température et la quantité appliquée.

POUVOIR COUVRANT

Type de substrat	Consommation par contenant de 19 L (5 US gal) ⁽¹⁾
Poreux	47 à 95 m ² (517 à 1 034 pi ²)
Lisse	76 à 190 m ² (827 à 2 069 pi ²)

(1) : La consommation est approximative et peut varier en fonction de l'état du substrat et de la technique d'application.



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

ELASTOCOL STICK ZERO



FICHE TECHNIQUE 251113SCANF

(annule et remplace 250527SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	ELASTOCOL STICK ZERO
Masse volumique, à 25 °C (77 °F)	-	0,97 kg/L (8,10 lb/gal US)
Teneur en solides	-	49 %
Teneur en COV	EPA SCAQMD	~ 0 g/L ~ 240 g/L
Viscosité, à 25 °C (77 °F), (Brookfield)	-	200 - 400 cP

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

- L'apprêt non mûri sur les outils peut être nettoyé avec des solvants tels que des essences minérales, du Varsol, du xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- ELASTOCOL STICK ZERO peut se conserver jusqu'à 60 mois lorsque convenablement entreposé dans son contenant d'origine, bien fermés.
- Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais, ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel, de l'humidité et d'agents oxydants.
- ELASTOCOL STICK ZERO est un produit inflammable. Conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants.
- En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur.
- Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication. Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.