

ELASTOCOL STICK



FICHE TECHNIQUE 251024SCANF

(annule et remplace 250527SCANF)

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK est un apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants volatils. Il est destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes.

L'apprêt est également disponible sous forme de bonbonnes aérosol sous le nom d'ELASTOCOL STICK SPRAY.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

ELASTOCOL STICK peut être appliqué sur des surfaces sèches et propres de bois, de métal, de béton ou sur des supports poreux tels que les panneaux de gypse extérieurs.

APPLICATION

ÉTAPES D'APPLICATION

1. Mélanger le contenant d'apprêt ELASTOCOL STICK avant l'application.
2. Appliquer l'apprêt ELASTOCOL STICK à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou encore en aérosol.
3. Avant d'installer la membrane d'étanchéité, s'assurer, à main nue, que l'apprêt est sec au toucher et qu'aucune pellicule ne colle sur la peau.

Température d'application supérieures à : -10 °C (14 °F)

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'apprêt à l'aide d'un chalumeau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ELASTOCOL STICK	ELASTOCOL STICK SPRAY
Formats	3,78 L (1 gal US) 19 L (5 gal US)	Bonbonnes aérosol de 350 g
Couleur	Rouge	
Temps de séchage	De 15 à 60 minutes, selon la température et la quantité appliquée.	

POUVOIR COUVRANT

Type de substrat	Consommation par contenant ⁽¹⁾		
	ELASTOCOL STICK		ELASTOCOL STICK SPRAY
	3,78 L (1 gallon US)	19L (5 gallons US)	Bonbonne aérosol de 350 g
Poreux	7 à 12 m ² (80 à 133 pi ²)	38 à 63 m ² (400 à 665 pi ²)	0,4 m ² (4,3 pi ²)
Lisse	15 à 37 m ² (160 à 400 pi ²)	76 à 190 m ² (800 à 2000 pi ²)	0,9 m ² (9,6 pi ²)

(1) : La consommation est approximative et peut varier en fonction de l'état du substrat et de la technique d'application.



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-elastocol-stick.indd

ELASTOCOL STICK



FICHE TECHNIQUE 251024SCANF

(annule et remplace 250527SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	ELASTOCOL STICK ET ELASTOCOL STICK SPRAY
Masse volumique, à 20 °C (68 °F)	0,79 kg/L (660 lb/gal US)
Teneur en solides	24 %
Viscosité, à 25 °C (77 °F), (Brookfield)	200 cP

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

- L'apprêt non mûri sur les outils peut être nettoyé avec des solvants tels que des essences minérales, du Varsol, du xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- ELASTOCOL STICK peut se conserver jusqu'à 60 mois lorsque convenablement entreposé dans son contenant d'origine, bien fermés.
- Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais, ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel, de l'humidité, d'agents oxydants et des rayons du soleil.
- Inflammable avant mûrissement. Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

TESTS, CERTIFICATIONS ET ÉVALUATIONS



POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.