

SOPRAMASTIC

ALU

FICHE TECHNIQUE **260129SCANF**

(annule et remplace 131007SCAN8F et 2019-11-11 de Resisto)

DESCRIPTION

SOPRAMASTIC ALU est un mastic de couleur aluminium à base de bitume modifié aux SBS, de fibres et de solvant. Il est un complément aux membranes d'étanchéité bitumineuses en tant que mastic de jointoiement et matériau de calfeutrement.

SOPRAMASTIC ALU contient une pigmentation d'aluminium pelliculant qui permet d'offrir une protection supérieure à la lumière ultraviolette durant toute la vie du produit. SOPRAMASTIC ALU est un mastic tout usage formulé avec un taux élevé de polymères pour résister au fluage aux températures élevées et pour s'appliquer facilement à des températures allant jusqu'à -10 °C (14 °F).

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Il est compatible avec la majorité des matériaux de construction, incluant les matériaux à base de bitume.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saleté.

APPLICATION

Appliquer le SOPRAMASTIC ALU à l'aide d'un extrudeur à cartouche standard.

Température d'application : -10 à 35 °C (14 à 95 °F)

Température de service : -40 à 80 °C (-40 à 175 °F)

RESTRICTION

- Ne doit pas être utilisé comme scellant pour boîte à mastic.
- Afin d'optimiser ses propriétés réfléchissantes, éviter tout contact du SOPRAMASTIC ALU avec l'eau avant séchage.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRAMASTIC ALU
Couleur	Aluminium
Formats disponibles	Cartouche de 310 ml (0,08 gal US)
Pouvoir couvrant, par cartouche de 310 ml (0,08 gal US), pour un cordon de 6 mm (1/4 po)	7,6 m (25 pi)
Temps de séchage	4 à 24 heures ⁽¹⁾

(1) : Les temps de séchages sont approximatifs et peuvent varier selon la température et la quantité appliquée.

PROPRIÉTÉS

SOPRAMASTIC ALU satisfait les exigences des normes CAN/CGSB-37.5-M89 et ASTM D 4586.

Propriétés	SOPRAMASTIC ALU
Masse volumique, à 20 °C (68 °F)	1,22 kg/L (10,18 lb/gal US)
Teneur en solides	85 %



SOPRAMASTIC ALU



FICHE TECHNIQUE **260129SCANF**

(annule et remplace 131007SCAN8F
et 2019-11-11 de Resisto)

NETTOYAGE

- Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que des essences minérales, du Varsol et du xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- SOPRAMASTIC ALU peut se conserver jusqu'à 36 mois, lorsque convenablement entreposé dans son contenant d'origine, bien fermé.
- Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, ventilé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- SOPRAMASTIC ALU est un produit inflammable. Conserver à l'abri du soleil, de toute source de chaleur et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).

